

WOODEX AQUA WOOD OIL

Medienos alyva

Vandeninio pagrindo medienos alyva išorės paviršiams.



Natūrali alyva išorės paviršiams, skirta sodo terasų grindims ir mediniams sodo baldams apsaugoti. Kiti tinkami objektai yra tvoros, grotelės vijokliams, durys ir laiptai. Skirtaneapdorotai, termiškai apdorotai ir slėginiu būdu impregnuotai medienai. Dengiama ant švaraus, sauso medinio paviršiaus teptuku, kempine ar nardinant. Apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės, nešvarumų, o tonuota – nuo saulės UV spindulių poveikio. Mažiau trūkinėja medinis paviršius.



TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|--|---|
| Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija | Suomijos Mėlynoji vėliava |
| Taikymo sritys | Lentų klojiniais, Tvorai, Lauko baldai |
| Rekomenduojamas paviršius | Suspausta ir impregnuota mediena, Žalia mediena, Termiškai pakeista mediena |
| Kietųjų dalelių kiekis | Apytikriai 10 pagal tūrį % |
| Lakieji organiniai junginiai (LOJ) | Gaminys neįtrauktas į ES LOJ direktyvą. |
| Praktinė dažų išeiga | Pjautinė mediena: 5 - 8 m ² /l. Obliuotoji mediena: 8 - 10 m ² /l. |
| Spalvų gama | Skaidri, ruda ir pilka. Galima tonuoti permatomais atspalviais. |
| Tonavimo sistema | Teknomix |
| Blizgumas (60°) | Įsigeria į medieną ir įprastai nesudaro jokios matomos plėvelės. |
| Skiediklis | Vanduo. |
| Tankis | Apie 1 g/ml |
| Sandėliavimas | Neužšaldyti. |
| Pakuotės dydis | Skaidri, ruda ir pilka: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Skiriasi atsižvelgiant į šalį. |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Nuo paviršiaus vieliniu šepetiu, šveitimo šepetiu arba grandikliu pašalinkite visas birias medžiagas, purvą, dulkes ir trapius viršutinius medienos sluoksnius. Nuvalykite ketinamą apdirbti paviršių. Prieš apdirbdami pašalinkite senus dažų ar lako sluoksnius. Kai reikia, naudokite „RENSA TERRACE“ terasų valiklį ketinamiems apdirbti paviršiams. Kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite išdžiūti.

Neapdorotą naują medieną gruntuokite WOODEX serijos medienos apsaugos priemone.

Dengimo būdas

Panardinimas, teptuku, kempinėle

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, tonuotą gaminį taip pat reikia išmaišyti dažymo metu. Denkite vieną ar du kartus. Priklausomai nuo medienos kokybės, apdorojimas gali būti kartojamas. Galimas alyvos perteklius nuvalomas. Palikite pakankamai tos pačios partijos dažų, kad visi paviršiai būtų nudažyti tolygiai.

Netinka šiltnamiams, inspektams ir gyvulių pašiūrėms.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20%. Naudojimo ir džiovavimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Reikia vengti dažyti stipriai šviečiant saulei arba esant drėgnam orui. Prieš apdorojant presuotą medieną rekomenduojama leisti jai išdžiūti bent 6 mėnesius po įrengimo.

Džiūvimo trukmė

+23 °C

- be dulkių

4 h

- sausas naudoti

16 h

Pirmąsias kelias dienas reikia vengti mechaninio paviršiaus trynimo. Jei reikalingas pakartotinis dengimas, galima dengti po maždaug 24 valandų.

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

PASTABA! Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus bet kokias gaminių atliekas, purškimo miglą ir išteptus skudurus reikia laikyti ugniai atsparioje vietoje sandariose talpyklose. Taip pat rekomenduojama pamerkti į vandenį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Priežiūros instrukcijos

Nuolat atmosferos veikiami paviršiai turi būti atnaujinami kartą per metus arba pagal poreikį.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.