

WOODEX AQUA WOOD OIL

Träolja

Vattenburen träolja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 721 enligt MaalausRYL 2012 (FI).



Naturolja för utomhusbruk till skydd för terrassgolv, bryggor och trädgårdsmöbler utomhus. Övriga objekt är staket, trätrallar, dörrar och trappor. För obehandlat, värmebehandlat och tryckimpregnerat trä. Appliceras på ren, torr träyta med pensel, svamp eller doppning. Skyddar träytor mot fukt, nedsmutsning och som färgad produkt även från solens UV-strålning. Reducerar sprickbildning på träytan.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Trall, Staket, Trädgårdsmöbler
Rekommenderade underlag	Tryckimpregnerat trä, Råvirke, Värmebehandlat trä
Torrhalt	Ca 10 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk drygheit	Sågat virke: 5 - 8 m ² /l. Hyvlat virke: 8 - 10 m ² /l.
Kulörer	Färglös, brun och grå. Kan nyanseras till laserande kulörer.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1 g/ml
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Färglös, brun och grå: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Rengör ytan från löst material, smuts, damm och gråträ med stål- eller rotborste eller med stålskrapa. Rengör ytan som skall behandlas. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen. Vid behov tvätta ytorna som skall behandlas med RENZA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka.

Grunda obehandlat nytt trä med träskydd ur WOODEX-serien.

Appliceringsmetod

Doppning, Pensel, Svamp

Applicering

Rör om väl före användningen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Appliceras i ett eller två skikt. Behandlingen upprepas vid behov beroende på träslaget. Överflödiga olja torkas av. Reservera en tillräcklig mängd olja av samma tillverkningssats för varje enhetliga yta.

Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Arbeta inte i starkt solsken eller fuktig väderlek. Det rekommenderas att tryckimpregnerat trä låts torka i minst 6 månader efter installationen innan det behandlas.

Torktid

+23 °C

- dammtorr

4 h

- brukstorr

16 h

Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Eventuellt följande skikt kan appliceras efter ca ett dygn.

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Rengöring

Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET**Säkerhets- och****försiktighetsåtgärder**

Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

YTTERLIGARE INFORMATION**Underhållsinstruktioner**

För ytor som fortgående utsätts för väderpåverkan upprepas behandlingen årligen eller vid behov.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.