

# WOODEX AQUA WOOD OIL

## Деревна олива

Водорозчинна олія для зовнішніх дерев'яних поверхонь.



Натуральна олія для зовнішніх робіт, призначена для захисту підлог садових терас, пристаней і дерев'яних садових меблів. Інші об'єкти застосування — паркани, дерев'яні решітки, двері та сходи. Для необробленої, термічно обробленої та просоченої деревини. Наноситься на чисту, суху дерев'яну поверхню за допомогою щітки, губки або занурення. Захищає дерев'яні поверхні від вологи, забруднення та у тонованому стані — від УФ-випромінювання. Зменшує утворення тріщин на дерев'яній поверхні.



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

<b>Сертифікати, схвалення та класифікації</b>	Фінський прапор-ключ
<b>Об'єкти для нанесення</b>	Тераси, Паркани, Садові меблі
<b>Рекомендована поверхня</b>	Імпрегнована під тиском деревина, Необроблена деревина, Термічно модифікована деревина
<b>Сухий залишок</b>	Прибл. 10 % за об'ємом
<b>Леткі органічні сполуки (VOC)</b>	Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
<b>Практичні витрати</b>	Розпиляна дошка: 5 - 8 м <sup>2</sup> /л. Стругана дошка: 8 - 10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Кольори</b>	Прозорий, коричневий і сірий. Можна тонувати у лесуючі відтінки.
<b>Система тонування</b>	Teknomix
<b>Блиск (60°)</b>	Вбирається в деревину та зазвичай не формує видиму плівку.
<b>Розчинник</b>	Вода.
<b>Густина</b>	Прибл. 1 г/мл
<b>Зберігання</b>	Не допускайте замерзання.
<b>Пакування</b>	Прозорий, коричневий і сірий: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Наявність залежить від країни.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### Підготовка поверхні

Видаліть з поверхні всі відшарування, бруд, пил і крихкі верхні шари деревини за допомогою дротяної щітки, шліфувальної щітки або скребка. Почистьте поверхню, яку буде оброблено. Перед обробкою видаліть шари старої фарби чи лаку. За потреби вимийте поверхні, які потрібно обробити, засобом для чищення терас RENSA TERRACE. Ретельно промийте поверхні водою та дайте їм висохнути.

Необроблену нову деревину слід заґрунтувати засобом для захисту деревини з серії WOODEX.

### Метод нанесення

Занурення, Пензлик, Губка

### Нанесення

Ретельно перемішайте перед використанням. За потреби тонований продукт також потрібно перемішувати під час нанесення. Нанесіть один-два рази. Обробку можна повторити залежно від якості деревини. Надлишок олії, що не ввібрався у поверхню, потрібно витерти ганчіркою. Щоб забезпечити однорідний колір поверхні, підготуйте достатньо олії з однієї партії.

Не підходить для теплиць, парників і приміщень для худоби.

### Умови нанесення

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Вологість деревини має бути менше 20%. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря – нижче 80%. Слід уникати нанесення під яскравими сонячними променями або за вологої погоди. Просочену пресом деревину рекомендується просушити протягом щонайменше 6 місяців після монтажу, перш ніж обробляти її.

### Час висихання

+23°C

### - від пилу

4 г

### - сухе для використання

16 г

Протягом перших кількох днів слід уникати механічного тертя поверхні. Якщо потрібна повторна обробка, олію можна нанести через приблизно 24 години.

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

### Очищувач

Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. Негайно після використання вимийте інструменти.

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

### Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

**УВАГА!** Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилувачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у пожегобезпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

### Інструкція з обслуговування

Обробку поверхонь, які постійно піддаються атмосферним навантаженням, потрібно оновлювати щороку чи за потреби.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.