


WOODEX PRIMER

Kruntõli

WOODEX PRIMER on vesialuseline värvitu kruntõli, mida kasutatakse puidu kaitsmiseks niiskuse ja lõhenemise eest välistingimustes. Tungib hästi puitu ja kaitseb niiskuse imendumise eest ka ristlõigetel. Vähendab lõhenemisohtu puit- ja värvitud pindadel. WOODEX PRIMER parandab pinnavärvi naket ning on kiiresti ülevärvitav. Kasutatakse koos Teknose välisvärvide ja -lasuuridega. WOODEX PRIMERIGA krunditud pinnad tuleb pärast kuivamist võimalikult kiiresti üle värvida.

Kasutamine: Aknaraamid, välisüksed, voodrilauad, ehitusplaat- ja palkehitud, aiad, räästad, autovarjualused ning sarnased ehitised välistingimustes, nagu liimpuit ja CLT-elementid.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, piirded, välissein, aknad
Pinnasoovitus	peensaetud puit, palk, hõövelpuit
Kuivainesisaldus	5 massi%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 17 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) EL LOÜ (A/h): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l. Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Kattevõime	Saetud pinnal: 6 - 8 m ² /l. Hõövelpinnal: 8 - 12 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu.
Lahusti	Lahjendamata.
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	3 l, 10 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötus	Eemalda töödeldavalt pinnalt lahtine aine, mustus ja tolm traatharja või kaabitsaga. Pese määrdunud ja/või hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadipesusainega. Loputa pinnad veega ja lase kuivada.
Pealekandmismeetod	pintsel, pihustamine, kastmine
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale õhukese kihina, mis imenduks kergesti puitu. Ilmastikukoormusse jääv puit tuleb katta vastavatesse tingimustesse sobiva pinnakattega.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Välgi värvimist otsese päikese käes. NB! Toode kuivab kiiremini kõrgematel temperatuuridel ja tuulise ilmaga.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	1 h
- järgmine töötlemine	Viimase kihi võib pinnale kanda 16 tunni möödudes. Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.