

TUOTETYYPPI

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741.

KÄYTTÖ

Käytetään uuden ja painekyllästetyn tai tunkeutuvalla puunsuojalla käsitellyn puun sekä myös teakin, tammen, mahongin ja ns. kovapuun pintakäsittelyyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumislta ja värillisenä auringon UV-säteilyltä. Parhaimman kestävyuden saavuttamiseksi käsittely WOODEX WOOD OILILLA uusitaan vuosittain.

Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 30 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Käytännön riittäisyys

Sahalauta

5 - 8 m²/l

Höylälauta

8 - 10 m²/l

Tiheys

n. 0,85 g/ml

Kuivumisaika, +23°C

- kosketuskuiva

8 tunnin kuluttua

- kuiva

16 tunnin kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini).

Kiilto

Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.

Värisävyt

Väritön, ruskea, harmaa ja kuultavat sävyt.

Säänkestävyys

Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.

Pakkauskoot

Ruskea 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Harmaa 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Väritön 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENZA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti purkin pohjaa myöten.

Tuotetta on sekoitettava toistuvasti purkin pohjaa myöten myös käytön aikana. WOODEX WOOD OIL levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Myös upotus on mahdollista.

Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1704_Tuoteseloste.pdf