

<b>TUOTETYYPPI</b>	Vesiohenteinen, syväälle puuhun tunkeutuva sävytettävä puuöljy. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.
<b>KÄYTTÖ</b>	Tarkoitettu erityisesti ulkona sijaitsevien, eksoottisista puumateriaaleista ja männystä valmistettujen puutarhakalusteiden suojaukseen. Tällaisia puumateriaaleja ovat teak, "kovapuu", tammi ja mähöni. Muita kohteita ovat laiturit, aidat, ritilät ja ovet. WOODEX AQUA WOOD OIL estää kosteuden imeytymistä sekä halkeilemistä ja likaantumista. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojoihin.

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 10 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Sahalauta 5 - 8 m <sup>2</sup> /l Höylälauta 8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C</b> - pölykuiva - kuiva	4 tunnin kuluttua 16 tunnin kuluttua Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Mahdollinen seuraava kerros voidaan levittää n. vuorokauden kuluttua.  Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
<b>Kiilto</b>	Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.
<b>Värisävyt</b>	Väritön, ruskea ja kuultavat sävyt.
<b>Säänkestävyys</b>	Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.
<b>Pakkauskoot</b>	<b>Väritön:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Ruskea:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Harmaa:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.  
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENZA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Suosittelimme, että eksoottisista puumateriaaleista valmistetut kalusteet ennen käsittelyä saavat "ilmastoitua" vähintään 2 viikkoa säälle ja sateelle alttiina. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi värittömällä WOODDEX AQUA BASELLA. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

**Käsittely**

Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. Säilytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. WOODDEX AQUA WOOD OIL levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,013 - 0,017". Myös upotus on mahdollista.

Puuöljyä voidaan ohentaa 10 - 30 % imeytymisen parantamiseksi. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä noin 10 minuutin kuluttua levityksestä.

**Käsittelyolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

**VARASTOINTI**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1703\_Tuoteseloste.pdf