

CỬA VÀ KHUNG

Tổng quan về sản phẩm
sơn công nghiệp cho gỗ

GIẢI PHÁP CHO CỬA ĐI VÀ KHUNG

Mỗi cánh cửa gỗ thực sự là duy nhất vì nó là một sản phẩm thiên nhiên có màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Không có hai miếng gỗ nào giống nhau hoàn toàn. Đặc tính này đã làm cho mỗi cánh cửa có bề ngoài đẹp tự nhiên và phù hợp với nhiều chức năng và vị trí khác nhau. Đối với khách hàng của Teknos cũng vậy. Chúng tôi cung cấp các quy trình sơn được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu, thông số kỹ thuật và điều kiện sản xuất riêng của từng khách hàng. Dù nhu cầu của khách hàng là gì, Teknos luôn có các giải pháp sơn hoàn thiện với chất lượng tốt có thể đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và vật lý để hỗ trợ các nhà sản xuất cửa, người mua và khách hàng sử dụng cuối cùng có được sản phẩm có hiệu suất và hiệu quả chi phí tốt nhất ở mọi thời gian.



Thiết kế và chức năng:

- MÀU SẮC ĐẶC BIỆT
- KHẢ NĂNG CHỐNG TRÁY XƯỚC



Chất lượng cao:

- CHỐNG TẮC ĐÓNG CƠ HỌC
- CHỐNG HÓA CHẤT



Ứng dụng đa dạng:

- PHUN
- SỬ DỤNG TRỰC LÃN
- SỬ DỤNG THIẾT BỊ SƠN MÀNG PHỦ CHÂN KHÔNG



BỀ MẶT:

CUNG CẤP NHIỀU BỀ MẶT KHÁC NHAU:
TỪ BỀ MẶT CHẤT LƯỢNG THÔNG THƯỜNG ĐẾN CAO CẤP



Vật liệu khác nhau:

- KIM LOẠI
- GỖ: SỒI, THÔNG, MHR, MDF, V.V.



Thân thiện với môi trường:

- KHÍ THẢI VOC THẤP
- SƠN GÓC NƯỚC VÀ HỆ UV



GIẢI PHÁP CHO PANO CỬA ĐI

CÁC QUY TRÌNH SƠN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Sử dụng cho ứng dụng trực lăn và phun trên vật liệu HMR, MDF và veneer.

Mục	Chất liệu	Sản phẩm và quy trình	
Hệ thống sơn gốc nước và hỗn hợp sử dụng trực lăn công nghiệp			
Sơn lót trắng có chỉ phí hiệu quả	MDF	WB Filler 211-205-1000	30g/m ²
		WB Filler 211-205-1000	30g/m ²
		WB Basecoat 231-201-1000	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-1000	15g/m ²
Sơn lót trắng tiêu chuẩn	MDF	WB Filler 211-205-1000	30g/m ²
		WB Filler 211-205-1000	30g/m ²
		WB Basecoat 231-201-1000	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-1000	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-1000	15g/m ²
		UV Sandable Sealer 661-209-0002	15g/m ²
Sơn lót trắng cao cấp (hỗn hợp)	HMR	UV Sandable Sealer 661-209-XXXX	40g/m ²
		WB Basecoat 231-209-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-209-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-994-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-994-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-994-XXXX	15g/m ²
Chạm nổi	MDF	WB Primer 271-209-XXXX	30g/m ²
		WB Primer 271-209-XXXX	30g/m ²
		Embossing Process	
		WB Basecoat 231-201-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-XXXX	15g/m ²
		WB Printing Ink 241-201-0000	3g/m ²
UV Topcoat 651-993-0760	10g/m ²		
In trực tiếp	MDF	WB Filler 211-207-1000	70g/m ²
		WB Basecoat 231-201-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-XXXX	15g/m ²
		WB Basecoat 231-201-XXXX	15g/m ²
		WB Printing Ink 241-201-0000	3g/m ²
		UV Topcoat 651-993-0760	10g/m ²



Độ bám bám thử nghiệm cắt chéo
ASTM D3359 : Đạt

Chống rạch
DIN 53151 : Đạt

Xếp chồng
1.5 tấn 24 giờ : Đạt

Test với nước
NAP 20-526 3.2 : Đạt

Độ bám bám thử nghiệm cắt chéo
EN ISO 2409 : Cấp 0 - 1

Khả năng chống vết ố
DIN 68861 Part 1B : Đạt 5

Khả năng chống trầy xước
EN 438-2.25 : ≥ Mức bảo vệ 2

GIẢI PHÁP CHO PANO CỬA ĐI

CÁC QUY TRÌNH SƠN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Cho ứng dụng phun trên vật liệu MDF.

Mục	Chất liệu	Sản phẩm và quy trình	
Hệ thống sơn gốc nước (WB) cho ứng dụng phun			
Sơn lót trắng	MDF	WB Spray Primer 274-994-XXXX	150g/m ²
		WB Spray Primer 274-994-XXXX	150g/m ²

CÁC QUY TRÌNH SƠN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Cho ứng dụng phun trên vật liệu Poplar và White Oak Veneer.

Hệ thống sơn gốc nước cho ứng dụng phun/ chân không			
Tiêu chuẩn	Poplar và White Oak Veneer	WB Spray Sealer 264-209-0001	100g/m ²
		WB Spray Primer 274-209-1002	90g/m ²
		WB Spray Primer 274-209-1002	90g/m ²

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

- Hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành sơn phủ.
- Bí quyết sâu rộng.
- Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật.
- Mạng lưới toàn cầu với các dịch vụ địa phương và nguồn cung đáng tin cậy.
- Danh mục sản phẩm đa dạng với chất lượng sản phẩm nhất quán.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Trọng lượng chính xác trong từng quy trình sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thiết bị/máy móc. Các quy trình sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chính xác khi áp dụng quy trình, quá trình ứng dụng và chất lượng của vật liệu (đặc tính bề mặt).

CÁC QUY TRÌNH SƠN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Cho ứng dụng phun trên vật liệu Poplar và White Oak Veneer.

Mục	Chất liệu	Sản phẩm và quy trình	
Hệ thống sơn gốc nước (WB) sử dụng ứng dụng phun			
Tiêu chuẩn	Poplar và White Oak Veneer	WB Spray Primer 274-209-1003	100g/m ²
		WB Spray Primer 274-209-1003	90g/m ²
		WB Spray Primer 274-209-1002	90g/m ²
Hệ thống HydroUV sử dụng ứng dụng phun			
Tiêu chuẩn	Poplar và White Oak Veneer	WB Spray Primer 274-993-0750	120g/m ²
		WB Spray Primer 274-993-0750	120g/m ²
		WBUV Spray Topcoat 454-993-0611	120g/m ²
Tiêu chuẩn	Poplar và White Oak Veneer	UVILUX Sealer 248 661-248-0000	15g/m ²
		UV Sealer White 661-993-0840	18g/m ²
		UV Sealer White 661-993-0840	18g/m ²
		WBUV Spray Topcoat 454-993-0611	120g/m ²



GIẢI PHÁP CHO THANH ĐỨNG KHUNG CỬA/ PROFILES / ĐƯỜNG GỜ CỦA CỬA ĐI

CÁC QUY TRÌNH SƠN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Cho ứng dụng phun trên các loại gỗ Chengal, Meranti và gỗ thông.

Hệ thống sơn gốc nước cho ứng dụng phun / chân không			
Tiêu chuẩn	Chengal, Meranti và gỗ thông	WB Spray Primer 274-993-0750	60-120g/m ²
		WB Spray Primer 274-993-0750	60-120g/m ²

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Trọng lượng chính xác trong từng quy trình sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thiết bị/máy móc. Các quy trình sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chính xác khi áp dụng quy trình, quá trình ứng dụng và chất lượng của vật liệu (đặc tính bề mặt).

Tất cả các quy trình sơn của Teknos đều có thể điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ với Đại diện bán hàng của Teknos để biết thêm thông tin.



TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Màu sắc	Độ bóng %	màu	Chức năng & Đặc tính (Đặc tính chất lượng)	Loại ứng dụng			Loại vật liệu			Loại cửa	
						Chăn kháng	Phun	Trực lăn	MDF/HDF	Veneer	Gỗ Cứng	Cửa phẳng	Panel
Sơn lấp ghim / Sơn bả trám (WB Filler / Putty)													
WB Filler	211-205-1000	Trắng	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp tiêu chuẩn. Khả năng lấp ghim gỗ tốt với độ bền và dễ chà nhám. 			■	■			■	■
WB Filler	211-207-1000	Trắng	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp tiêu chuẩn. Khả năng lấp ghim gỗ tốt với độ bền và dễ chà nhám. 			■	■			■	■
WB Putty	211-209-1000	Trắng	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp tốt và bổ sung khả năng trám cho bề mặt có nhiều lỗ. Cung cấp độ cứng tốt hơn với hỗ trợ chà nhám. 			■	■			■	■
WB Filler	211-991-1240	Trắng	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Sơn lấp ghim gỗ gốc nước có chi phí hiệu quả. Khả năng trám tốt với độ bền và dễ chà nhám. 			■	■			■	■
WB Adhesive Coat	221-204-1001	Trắng	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Độ mờ, độ bền và bám dính tốt. 			■	■			■	■
Sơn nền gốc nước (WB basecoat)													
WB Basecoat	231-201-1000	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp tiêu chuẩn và hỗ trợ trám tốt. Tạo độ bền và độ bám dính. 			■	■			■	■
WB Basecoat	231-201-1001	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp trung bình và hỗ trợ trám tốt. Tạo độ bền và độ bám dính. 			■	■			■	■
WB Basecoat	231-201-1003	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp xuất sắc và hỗ trợ trám tốt. Tạo độ bền và độ bám dính. 			■	■			■	■
WB Basecoat	231-209-1000	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp xuất sắc và hỗ trợ trám tốt. Tạo độ bám dính xuất sắc. 			■	■			■	■
WB Basecoat	231-209-1002	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp tuyệt vời và hỗ trợ trám tốt. Tạo độ bền và độ bám dính. 			■	■			■	■
WB Basecoat	231-994-0520	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hiệu quả lấp tuyệt vời và hỗ trợ trám tốt. Tạo độ bền và độ bám dính. 			■	■			■	■
WB Spray Basecoat	234-995-0280	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Có thể dùng làm lớp sơn lót, lớp nền và lớp phủ trên cùng. Xuất sắc về bám dính, bịt kín và chống ẩm tuyệt vời. 		■	■	■	■	■	■	■
Mực in gốc nước (WB printing ink)													
WB Printing Ink	241-201-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Mực nền không màu có thể pha. Phù hợp với ứng dụng có độ nhớt thấp. 			■	■			■	■
WB Printing Ink	241-202-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Mực nền không màu có thể pha. Phù hợp với ứng dụng có độ nhớt cao. 			■	■			■	■
Sơn trám gốc nước (WB Sealer)													
WB Spray Sealer	264-209-0001	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Trám tốt và dễ chà nhám. 		■	■	■	■	■	■	■
Sơn lót gốc nước (WB Primer)													
WB Primer	271-209-7000	Đen	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Khả năng lấp xuất sắc và hỗ trợ trám tốt. 			■	■			■	■
WB Spray Primer	274-209-1002	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Khả năng lấp tốt. Hiệu quả lấp tốt cho bề mặt có nhiều lỗ và bám dính tốt với vật liệu. 		■	■	■	■	■	■	■
WB Spray Primer	274-209-1003	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Sơn lót linh hoạt với khả năng lấp tốt, trám bít tốt cho bề mặt có nhiều lỗ. Độ bám dính tốt với các loại vật liệu khác nhau. 		■	■	■	■	■	■	■
WB Spray Primer	274-289-1000	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Khả năng làm phẳng và trám bít tốt cho bề mặt có nhiều lỗ. Tạo lớp nền lý tưởng cho lớp sơn kế tiếp. 		■	■	■	■	■	■	■
WB Spray Primer	274-993-0750	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Chi phí hiệu quả với khả năng lấp được cải tiến với độ chảy tốt hơn. Đặc tính tạo độ phẳng và trám bít tuyệt vời. 	■	■	■	■	■	■	■	■
WB Spray Primer	274-994-0720	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Sơn lót dạng phun gốc nước có chi phí hiệu quả. Khả năng lấp tiêu chuẩn với trám bít tốt cho bề mặt có nhiều lỗ. 		■	■	■	■	■	■	■
WB Spray Primer	274-994-0740	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Đặc tính tạo độ phẳng và trám bít tuyệt vời. Một cơ sở lý tưởng để sử dụng AC, NC, PU hoặc hoàn thiện phun nước. 		■	■	■	■	■	■	■
Sơn nền chống biến màu gốc nước (WB stain base)													
WB Stain Base	281-232-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Tăng cường độ ẩm tốt và tương thích tốt với màu pigment/màu sắc. Tạo cảm giác ấm áp về mặt thẩm mỹ và độ bám dính tốt. 			■	■			■	■
WB Stain Base	284-209-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Tăng cường độ ẩm tốt và tương thích tốt với màu pigment/màu sắc. Tạo cảm giác ấm áp về mặt thẩm mỹ và độ bám dính tốt. 			■	■			■	■
WB Glaze	284-993-0850	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Hàng giả cổ thực hiện bằng phun tay hay cọ (chổi). Khả năng tương thích tốt với các sắc tố màu gốc nước. Cung cấp độ bám dính tốt cho các lớp tiếp theo. 		■	■	■	■	■	■	■
Sơn phủ gốc nước (WB Topcoat)*													
WB Topcoat	254-209-0001	Trong	10%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ trong cao với độ bóng 10%. Khả năng chống biến màu tốt và tạo bề mặt láng mịn. 		■	■	■	■	■	■	■
WB Topcoat	257-917-0030	Trắng	30%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ trong cao với độ bóng 30%. Khả năng chống biến màu tốt và tạo bề mặt rất láng mịn. 		■	■	■	■	■	■	■
WB Topcoat	257-993-093X*	Trong	10-80%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Satin bóng (10-80±5) trong khi mang lại vẻ ngoài thẩm mỹ với lớp hoàn thiện trong suốt và mịn màng hơn. 		■	■	■	■	■	■	■
WB UV													
Sơn lót UV gốc nước (WB UV Primer)													
Teknolux Aqua Primer 240	471-240-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ bám dính tuyệt vời với loại gỗ loại đầu. Tạo cảm giác ấm áp về mặt thẩm mỹ với khả năng tạo ẩm tốt và độ bền tốt. 			■	■			■	■
Sơn phủ UV gốc nước (WB UV Topcoat)*													
WB UV Spray Topcoat	454-993-0611	Trắng	<15%	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ cứng, độ phủ lấp, độ bám dính và kháng hóa chất rất tốt. 		■	■	■	■	■	■	■

* Đối với các yêu cầu khác về độ bóng, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Teknos Malaysia để biết thêm thông tin.
Lưu ý: Thông tin sản phẩm này không thay thế Bảng dữ liệu kỹ thuật (TDS). Vui lòng đọc kỹ TDS trước khi sử dụng sản phẩm.

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Màu sắc	Độ bóng %	Màu	Chức năng & Đặc tính (Đặc tính chất lượng)	Loại ứng dụng			Loại vật liệu			Loại cửa
						Chân không	Phun	Trực tiếp	MDF/HDF	Veneer	Gỗ Cứng	Cửa nhôm kính
Sơn lấp ghim gỗ hệ UV (UV Filler)												
UV Filler	611-209-0001	Trong	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Đặc tính trám và lấp đầy rất tốt cho chất nền có độ xốp cao với hiệu quả óng vàng tối thiểu. 							
UV Filler	611-215-0000	Trong	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Đặc tính trám và lấp đầy rất tốt cho chất nền có độ xốp cao. 							
Uvilux Putty 247	611-247-0000	Trong	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Khả năng trám bít xuất sắc (bề mặt có nhiều lỗ). Độ cứng và độ trong tốt. 							
UV Filler	611-253-0000	Trong	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng trám bít và độ bền tốt với độ trong cao. Khả năng phản ứng cao giúp khô nhanh. 							
UV Filler	611-993-0570	Trắng	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Độ đục cao với chức năng trám bít tốt. Tạo độ bám dính và dễ chà nhám. 							
UV Filler	611-993-0820	Trong	Không áp dụng	Không áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> Không tươu dầu, độ nhớt cao. 							
Sơn lót hệ UV (UV Sealer)												
UV Sealer	661-209-0001	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Sản phẩm kết hợp (lấp ghim và lót) và không tươu dầu monomer. Chức năng trám bít tốt tạo lớp sơn với độ cứng chấp nhận được. 							
UV Sandable Sealer	661-209-0002	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Xuất sắc về bám dính, trám và đặc tính làm phẳng tốt. Tạo lớp hoàn thiện mờ. 							
UV Adhesion Sealer	661-209-0003	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Xuất sắc về trên laminate, giấy và melamine. 							
UV Sealer	661-209-0004	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Xuất sắc về bám dính, dễ chà nhám và làm đáy/che phủ bề mặt (bề mặt gỗ ghép, nhiều lỗ ghim) rất tốt. 							
UV Sandable Sealer	661-209-0009	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Xuất sắc về bám dính, đặc tính lót và làm phẳng tốt. 							
UV Sealer	661-209-0010	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Xuất sắc về bám dính, đặc tính lót và làm phẳng tốt. 							
Uvilux Sealer 248	661-248-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng lót tạo lớp sơn hiệu quả. Khả năng dễ chà nhám. 							
Uvilux Sealer 251	661-251-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng lót tốt và khả năng dễ chà nhám. Tạo bề mặt hoàn thiện mờ với độ cứng tốt. 							
UV Sealer	661-289-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ bám dính tốt, đặc tính lót và làm phẳng tốt. Sơn lót không màu có thể pha. 							
UV Sealer Standard	661-293-0000	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ bám dính tốt, đặc tính lót và làm phẳng tốt. Khả năng phản ứng cao và dễ chà nhám. 							
UV Sealer	661-993-0680	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ mờ và khả năng phản ứng tuyệt vời. Tạo lớp bám dính tốt đối với nhiều nguyên liệu khác nhau. 							
UV Sealer	661-993-0780	Trong	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Xuất sắc về bám dính, trám và làm phẳng bề mặt sản phẩm rất tốt. Cho độ rõ nét tốt sau hoàn thiện. 							
UV Sealer	661-993-0840	Trắng	Không áp dụng	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ che phủ đặc biệt với khả năng chống óng vàng rất tốt. Xuất sắc về bám dính, trám và làm phẳng bề mặt sản phẩm rất tốt. 							
Sơn phủ hệ UV (UV Topcoat)*												
UV Topcoat	651-209-2001	Trong	20%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Lớp sơn phủ mỏng. Tạo độ bám dính và láng mịn tốt. 							
UV Topcoat	651-209-9002	Trong	90%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ bóng cao. Đặc tính về độ cứng bề mặt và khả năng chống trầy xước rất tốt. 							
UV HPC Anti-Scratch Topcoat	651-236-3000	Trong	30%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Khả năng phản ứng xuất sắc. Tạo độ bám dính và độ cứng tốt. 							
Uvilux 240-10	651-240-1000	Trong	10%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Sơn phủ hiệu suất cao, tạo cho bề mặt có khả năng chịu hóa chất tốt. Độ cứng và láng mịn tuyệt vời. 							
UV Topcoat	651-991-1273	Trong	30%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Tạo ra các hiệu ứng trang trí đặc biệt cũng như bảo vệ chất nền khỏi hóa chất và các tác động cơ học. 							
UV Topcoat Extra Matt	651-992-0311	Trong	<10%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Độ bóng hoàn thiện thấp với sự cải thiện đáng kể về tốc độ đóng rắn. Đặc tính chống trầy xước tốt. 							
UV Topcoat	651-993-0760	Trong	30%*	Pha màu tại nhà máy Teknos/nhà máy của khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> Bao gồm các lớp hoàn thiện khác nhau tạo ra các hiệu ứng trang trí đặc biệt. Bảo vệ vật liệu khỏi các tác động hóa học và cơ học. 							

* Đối với các yêu cầu khác về độ bóng, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Teknos Malaysia để biết thêm thông tin.
 Lưu ý: Thông tin sản phẩm này không thay thế Bằng dữ liệu kỹ thuật (TDS). Vui lòng đọc kỹ TDS trước khi sử dụng sản phẩm.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos là một công ty cung cấp giải pháp sơn toàn cầu có hoạt động kinh doanh trên 20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại sơn và chất phủ cho ngành công nghiệp gỗ, ngành xây dựng và người tiêu dùng.

Chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp thích hợp để đáp ứng mọi nhu cầu. Tích góp kinh nghiệm qua nhiều nghiên cứu và phản hồi từ các thị trường trên thế giới, chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách hàng. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm qua nhiều thập niên trong lĩnh vực sản xuất sơn phủ, sản phẩm của chúng tôi có thể giải quyết mọi thử thách trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ các vật liệu và công trình trong mọi điều kiện thời tiết.

Giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng đồng thời không gây tổn hại và thân thiện với môi trường là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn đi theo mục tiêu tạo ra một thế giới xanh bền vững bằng việc không ngừng phát triển các giải pháp sơn phủ thông minh và an toàn cho sức khỏe - thân thiện với môi trường, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ vật liệu và các công trình xây dựng.

Teknos luôn hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Teknos được thành lập vào năm 1948 và là một trong những công ty gia đình lớn nhất của Phần Lan.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web
www.teknos.vn.