

2021

## Vägg och tak

Skötselråd för väggar och tak målade med

Biora Primer, Biora 7, Biora 20, Biora Balance, Biora Air, Biora Clean

Trend 3, 7 och 20

Teknospro Tak, Teknospro 5, 7 och 10

Teknoceiling 02, Teknowall 05, Teknowall 07

Egenskaperna för vattenburna färger uppnås efter några veckor i normal rumstemperatur 18–22°C. Undvik därför nedsmutsning och rengöring av ytorna tills dess att färgen härdat klart. Färger med högre glans har en högre tvättbarhet än matta färger. Härdningstiden kan vara upptill 2–4 veckor efter målningen.

### Normal rengöring

Rengör ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nerifrån och uppåt. Skölj ordentligt med vatten och torka av ytan och ventiler ut den fuktiga luften. Obs! Använd inte för varmt vatten.

### Fläckborttagning

Teknosolv 1621, (Alifatnafta) kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel. Mögeltvätt kan bleka bort vissa fläckar (används varsamt). Matättika kan användas för att avlägsna rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått genom att man gnidit metall mot ytan kan oftast avlägsnas med ett vanligt radergummi.

Teknos AB

Limmaredsvägen 2, Box 211

SE-514 24 TRANEMO

Tel. 0325-61 95 00

[www.teknos.se](http://www.teknos.se)