

## FUTURA AQUA PRIMER

### адгезионная грунтовка

**Тип продукта** Универсальная алкидная совершенно матовая водоразбавляемая грунтовка для наружных и внутренних работ.

#### Применение

Материал FUTURA AQUA PRIMER можно применять:

- в качестве адгезионной грунтовки для деревянных поверхностей, оцинкованного металла, а также при ремонте старых прочных лакокрасочных покрытий из алкидных и масляных красок.
- в качестве адгезионной и выравнивающей шлифуемой грунтовки по древесине (например, для оконных рам, дверей, подоконников и погонажных изделий), ДСП, ДВП, мебели;
- в качестве адгезионной грунтовки для наружных деревянных поверхностей.

Поверхности, загрунтованные FUTURA AQUA PRIMER, можно окрашивать покрывными красками FUTURA AQUA, а также большинством акриловых водно-дисперсионных красок производства Текнос.

Мы не рекомендуем наносить FUTURA AQUA PRIMER не наносить на черные металлы и старые покрытия из красок на основе акрила и поливинилацетата.

## Технические данные

#### Теоретический расход

Теоретический расход составляет 8-10 м<sup>2</sup>/л на гладкие поверхности в один слой. Расход для рельефных и впитывающих поверхностей можно определить после пробного окрашивания. В зависимости от типа и состояния поверхности, а также требований к конечному результату может потребоваться грунтование в один или в два слоя с промежуточным шлифованием.

#### Время высыхания

При температуре от 20°C и нормальной влажности загрунтованная поверхность высыхает «на отлип» за 1 час, следующий слой или покрывную краску можно наносить не ранее, чем через 6 часов. При температуре ниже 20°C и высокой влажности мы рекомендуем увеличить продолжительность сушки до 24 часов. Для получения наилучшего результата поверхность, загрунтованную FUTURA AQUA PRIMER, необходимо окрасить покрывной краской не позднее 4 суток после грунтования.

#### Цвет и колеровка

FUTURA AQUA PRIMER выпускается в двух модификациях:

- база PM1, белая, может применяться колерованной и без колеровки;
- база PM3, бесцветная, применяется только в колерованном виде.

Материал рекомендуется колеровать по формулам программы колеровки пастами TEKNOMIX.

#### Способ нанесения и инструменты

FUTURA AQUA PRIMER можно наносить кистью, валиком или распылителем с диаметром сопла 0,013 - 0,015".

Тщательно перемешивайте FUTURA AQUA PRIMER перед нанесением и во время работы. При нанесении первого слоя мы рекомендуем разбавить материал на 10% чистой водой. Для нанесения распылением мы рекомендуем разбавить грунтовку до вязкости, обеспечивающей нормальное растекание материала. Обратите внимание, что разбавленная FUTURA AQUA PRIMER не подлежит хранению.

Для очистки инструментов рекомендуем использовать тёплую воду.

---

# Инструкция по применению

## Подготовка поверхности

Деревянные поверхности очистить от загрязнений, отшлифовать до гладкого состояния и убрать пыль после шлифовки.

Оцинкованные поверхности необходимо обработать средством для очистки RENSA STEEL, затем промыть водой и высушить.

Старые прочные покрытия из алкидных и масляных красок необходимо отшлифовать до матового состояния, тщательно убрать шлифовальную пыль и прочие загрязнения.

## Условия при выполнении работ

Перед началом работ на улице оцените прогноз погоды. Малярные работы требуют несколько суток стабильной погоды без дождя. Спланируйте окрашивание таким образом, чтобы не начинать работу сразу после выпадения росы и завершить рабочий процесс за час до её вечернего появления.

При выполнении работ в помещении обратите внимание на возможность проветривания.

Вне зависимости от места проведения работ температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха - менее 80%. Если вы окрашиваете деревянное изделие, то влажность древесины при обработке не должна быть более 20%.

Окрашивание при предельно допустимых значениях температуры и влажности, а также под действием прямых солнечных лучей, негативно отразится на защитных свойствах покрытия и его внешнем виде.

## Уход за покрытием

Покрытие FUTURA AQUA PRIMER не предполагает ухода, так как поверхность обязательно должна быть окрашена покрывной краской.

## Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами в окрашивании FUTURA AQUA PRIMER необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

- Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки. При нанесении распылением воспользуйтесь также респиратором.
- Работая в помещении, не забывайте о проветривании.
- Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, убедитесь, что рабочие инструменты и материалы недоступны детям и домашним животным.
- Не используйте в работе инструменты, образующие искры, не разводите огонь рядом с местом окрашивания.

**Внимание!** Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролив материала необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте [www.teknos.ru](http://www.teknos.ru). Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.