

Тип продукта	Водно-дисперсионная акриловая грунтовка для внутренних работ.
Применение	Материал можно применять: • в качестве изолирующей грунтовки в системе покрытий для потолков и стен из штукатурных растворов, зашпатлёванных и бетонных поверхностей, для окрашивания строительных плит и гипсокартона в помещениях с высокой влажностью. • в качестве изолирующей грунтовки для ремонта прочных покрытий из алкидных и акрилатных красок. В состав грунтовки входят противогрибковые компоненты, которые препятствуют образованию плесени. Поверхности, загрунтованные TIMANTTI W, можно окрашивать красками серии TIMANTTI в зависимости от категории помещения.

Технические данные

Теоретический расход	Теоретический расход составляет 4-8 м ² /л на гладкие поверхности в один слой. Расход для рельефных и впитывающих поверхностей можно определить после пробного окрашивания. В зависимости от типа и состояния поверхности, а также требований к конечному результату может потребоваться грунтование в два или в три слоя.
Время высыхания	При температуре 20°C и нормальной влажности загрунтованная поверхность высыхает «на отлип» через 1 час, следующий слой нужно нанести не ранее, чем через 1 час и не позднее, чем через 2 часа. В условиях температуры ниже 20°C и высокой влажности рекомендуем увеличить продолжительность сушки.
Цвет и колеровка	TIMANTTI W образует прозрачное покрытие зелёного цвета. Не подлежит колеровке
Способ нанесения и инструменты	TIMANTTI W можно наносить кистью или валиком. Для нанесения первого слоя мы рекомендуем разбавить грунтовку чистой водой в отношении 1:1. Для нанесения второго слоя материал разбавлять не нужно. Первый слой покрывной краски следует наносить сразу после высыхания грунтовки, второй слой допустимо нанести на следующий день. Для очистки инструмента использовать тёплую воду.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Потолки и стены, подлежащие окрашиванию, должны быть чистыми и ровными.

Старые прочные покрытия из алкидных и акрилатных красок необходимо отшлифовать до матового состояния, убрать пыль, промыть и высушить.

Старые рулонные покрытия, побелку, клей для керамической плитки, масляно-клеевые шпатлёвки, слои краски необходимо удалить полностью. Для выравнивания поверхности рекомендуем использовать SIORA LW.

Условия при выполнении работ

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха - менее 80%. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, необходимо защитить плёнкой и/или малярным скотчем.

Уход за покрытием

Покрытие TIMANTTI W не предполагает особых правил ухода, так как поверхность обязательно должна быть окрашена покрывной краской.

Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами в окрашивании TIMANTTI W необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

- Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки. При нанесении распылением воспользуйтесь также респиратором.
- Работая в помещении, не забывайте о проветривании.
- Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, проследите, что рабочие инструменты и материалы недоступны детям и домашним животным.

Внимание! Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролив материала необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте www.teknos.ru. Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.