

WOODEX HARDWOOD OIL

масло для твердых пород древесины

Тип продукта

Масло на органическом растворителе для наружных работ по дереву. Биоцидные добавки, входящие в состав, препятствуют развитию плесени на обработанной поверхности.

Применение

WOODEX HARDWOOD OIL применяется для обработки садовой мебели, конструкций из дерева твердых пород (дуб, махагон, тик) и других конструкций открытого типа, подверженных регулярному воздействию атмосферных осадков.

Защищает поверхности от избыточного промокания и загрязнения, снижает риск образования трещин. Для защиты от ультрафиолета мы рекомендуем применять масло в колерованном виде.

WOODEX HARDWOOD OIL нельзя применять для обработки помещений для домашних животных, поверхностей, контактирующих с продуктами питания, бань и саун.

Технические данные

Теоретический расход

На гладкие поверхности теоретический расход составляет 8-10 м²/л на 1 слой. На грубо обработанные и фактурные поверхности расход может увеличиться.

Время Высыхания

При температуре от 20°C и нормальной влажности окрашенная поверхность высыхает «на отлип» за 8 часов, следующий слой можно наносить не ранее, чем через 16 часов.

При более низкой температуре и высокой влажности мы рекомендуем увеличить продолжительность сушки.

Цвет и колеровка

Масло поставляется в двух видах: готового коричневого цвета и бесцветным, бесцветное масло поставляется в аэрозольном баллоне. Обратите внимание, что масло WOODEX HARDWOOD OIL не колеруется.

Окончательный цвет и вид покрытие приобретает через сутки и зависит от состояния древесины и количества нанесенного масла. Блеск покрытия не нормируется и зависит от плотности древесины.

Способ нанесения и инструменты

Перед нанесением масло необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. Масло не требует разбавления.

Мы рекомендуем наносить масло коричневого цвета кистями, губкой или методом окунания.

Для получения равномерно окрашенной поверхности коричневое масло следует наносить вдоль волокон непрерывно по всей длине поверхности.

Наносите масло в несколько слоёв, пока поверхность не перестанет его впитывать.

Излишек невпитавшегося масла следует удалить чистой тряпкой.

Для очистки инструментов мы рекомендуем использовать растворитель TEKNOSOLV 1621 или уайт-спирит.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Новую древесину без видимых признаков биопоражения (синевы, серые пятна, черные точки) можно обрабатывать сразу, предварительно удалив щётками пыль. При возможности можно воспользоваться обдувкой сжатым воздухом.

Старые поверхности, не окрашенные ранее, заплесневелые и поросшие мхом или водорослями поверхности, длительно находившиеся на улице без защитного покрытия, обработать за несколько дней до нанесения масла водным раствором концентрата RENSA TERRACE, затем промыть чистой водой и просушить.

Старые непитывающие покрытия необходимо полностью удалить.

Если древесина была обработана ранее другими защитными составами, следует заранее проверить совместимость материалов пробным окрашиванием.

Условия при выполнении работ

Перед началом работ на улице оцените прогноз погоды. Малярные работы требуют несколько суток стабильной погоды без дождя. Спланируйте окрашивание таким образом, чтобы не начинать работу сразу после выпадения росы и завершить рабочий процесс за час до её вечернего появления.

Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах от 10 до 25°C, относительная влажность воздуха - менее 80%. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, необходимо защитить плёнкой и/или малярным скотчем.

Окрашивание при предельно допустимых значениях температуры и влажности, а также под действием прямых солнечных лучей, негативно отразится на защитных свойствах покрытия.

Уход за окрашенной поверхностью

В осенне-зимний период необходимо регулярно убирать с окрашенных поверхностей опавшую хвою, листву и снег. В летнее время полезно провести осмотр поверхностей и, при обнаружении повреждений, провести местный ремонт.

Покрытие маслом WOODEX HARDWOOD OIL является возобновляемым и не требует полного удаления при ремонте. Мы рекомендуем обновлять покрытие 1 раз в год.

Охрана труда и безопасность

Как и при работе с любыми лакокрасочными материалами в окрашивании WOODEX HARDWOOD OIL необходимо следовать общим правилам безопасной работы:

- Используйте спецодежду, перчатки и защитные очки. При нанесении распылением воспользуйтесь также респиратором.
- Работая в помещении, не забывайте о проветривании.
- Не употребляйте пищу и напитки на месте окрашивания, проследите, что рабочие инструменты и материалы недоступны детям и домашним животным.
- Не используйте в работе инструменты, образующие искры, не разводите огонь рядом с местом окрашивания.

Внимание! Все лакокрасочные материалы, содержащие масла, алкидные смолы и органические растворители способны к самовозгоранию. Пролив материала необходимо сразу убрать с помощью песка. Тряпки, опилки и иные пористые материалы, пропитанные лаками, красками, маслами и растворителями, необходимо хранить в закрытых металлических ёмкостях или залитыми водой. Горючие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Настоящее дополнение к технической спецификации не заменяют и не отменяют обязательных требований технической спецификации. Приведенная техническая информация получена в результате опыта практического применения и носит рекомендательный характер. Компания Текнос оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные технические спецификации и паспорта безопасности находятся на сайте www.teknos.ru

Компания Текнос не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и законодательства по охране окружающей среды при выполнении малярных работ.