

RENSA STEEL

Peltipesu

RENSA STEEL on erittäin tehokas sitruunahappopohjainen pesuaine galvanoidun pellin ja sinkityn teräspinnan esikäsitteilyyn ennen maalausta. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 011.



RENSA STEEL on maalauksen esikäsitteilyaine. Se on tarkoitettu uusille käsittelemättömille sinkityille ja galvanoiduille teräspinnoille ennen maalausta peltikattomaaleilla. Se poistaa erittäin tehokkaasti sinkkisuolat, rasvan, lian ja muut epäpuhtaudet.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulkokatto
Alustasuositus	Kattopelti, Metalli
Käytännön riittäisyys	N. 40 m ² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Maalattavan pinnan pesu ja esikäsitteily: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 1. Riittäisyyteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
pH	2
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	1 l, 5 l, 10 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteily	Katto puhdistetaan irtoliasta ja pölystä harjaamalla.
----------------------	---

Käsittely

RENSA STEEL laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä).
Pahoin likaantuneet pinnat: 1 : 1.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla.

HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä.

TURVALLISUUS

Varotoimet

RENSA STEEL on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta ja tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine saattaa himmentää tai vaalentaa pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.