

NORDICA PRIMER

Pohjamaali

Joutsenmerkitty vesiohenteinen puupintojen alkydivahvisteinen akrylaattipohjamaali ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 231. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.



Käyttö: Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla.

Maalausjärjestelmä on Joutsenmerkitty, kun pohjamaalin kanssa käytetään Joutsenmerkittyä pintamaalia.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	Joutsenmerkki, Avainlippu
Käyttökohteet	Ulkoseinä
Alustasuositus	Hienosahattu puu, Höyläpuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 33 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittäisyys	6 - 10 m ² /l alustasta riippuen
Värisävyt	Valkoinen ja perusmaali 3. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Kiilto (60°)	Täyshimmeä
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1,3 g/ml
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	Valkoinen ja perusmaali 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Maalaamattomat pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä käsitellään tarvittaessa RENZA FACADE julkisivupesuaineella. Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Sen jälkeen pinnat pestään tarvittaessa RENZA FACADE julkisivupesuaineella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. NORDICA PRIMER maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.
Pohjustus, pohjamaalaus	Sivele käsittelemätön puupinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi.
Levitysmenetelmä	Sivellin, Maalausharja, Ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Jos maali levitetään ruiskulla, pinta on viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- kosketuskuiva	2 h
- päällemaalattavissa	6 h
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Pintamaalaus ja soveltuvat pintamaalit	Teknoksen puupintojen ulkomaalit. Noudata pintamaalien tuoteselosteissa annettuja käyttöohjeita.
Välineiden pesu	Lämmin vesi ja RENZA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet	Katso käyttöturvallisuustiedote. KEMIALLISTE OMINAISUUDET JA TURVALLISUUS Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Suositeltavat turvatoimet tuotteen käytössä: Turhaa ihokosketusta tulee välttää. Käytä maaliroiskeilta suojaavaa työvaatetusta. Käytä maaliroiskeilta suojaavia silmäsuojaimia. Ruiskumaalauksessa tulee välttää ruiskutussumun hengittämistä. Käytä hengityssuojainta, suodatintyyppi A P. Lisätietoa ja käyttöturvallisuustiedote: Tuotteen tuotesivu www.teknos.com
-------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.