



WOODEX AQUA WOOD OIL

puuöljy

TUOTETYYPPI

Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.

KÄYTTÖ

Luonnonöljy ulkokäyttöön terassilattioiden, laitureiden ja ulkokalusteiden suojaamiseen. Muita kohteita ovat aidat, ritilät, ovet ja portaat. Käsittelemättömälle, lämpökäsitellylle ja kestopuulle. Levitetään puhtaalle, kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja värillisenä auringon UV-säteilyltä. Vähentää puupinnan halkeilua. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiiin.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 10 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Käytännön riittäisyys

Sahalauta
Höylälauta

5 - 8 m²/l

8 - 10 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C

- pölykuiva
- kuiva

4 tunnin kuluttua
16 tunnin kuluttua

Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Mahdollinen seuraava kerros voidaan levittää n. vuorokauden kuluttua.

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.

Värisävyt

Väritön, ruskea, harmaa ja kuultavat sävyt.

Säänkestävyys

Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.

Pakkauskoot

Väritön: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Ruskea: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Harmaa: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Käsiteltävä pinta puhdistetaan. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENZA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Irtonainen ja heikosti kiinni oleva aines sekä hauras pintapuu poistetaan. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODDEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittely

Tuote sekoitetaan hyvin ennen käyttöä! Säilytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. Pinta käsitellään 1-2 kertaa siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Puuöljyä voidaan ohentaa 10 - 30 % imeytymisen parantamiseksi. Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1703_Tuoteseloste.pdf