

AKRYLIN

Fassaadivärv

Vesialuseline loodussõbralik kõrgkvaliteetse akrülaatdispersioonsideainega poolmatt välisvärv.



Kasutamine: Puitfassaadide ja -ehitiste värvimiseks. Sobib ka galvaniseeritud pindadele, nt vihmaveetorud. Palkpindadele soovitame kasutada WOODEX AQUA CLASSICut.

Uutele ja eelnevalt akrülaatvärvidega värvitud pindadele. Võib kasutada ka vanade õli- ja alküüdvärvitud pindade hooldusvärvimiseks juhul kui pinnad on heas korras.

NB! Muldvärviga värvitud pindade katmiseks soovitame muldvärve.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välissein
Pinnasoovitus	Höövelpuit, Peensaetud puit, Õlivärv, Akrülaatvärv, Eelkrunditud plaadid
Kuivainesisaldus	ca 38 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	Höövelpinnal: 8 - 10 m ² /l. Saetud pinnal: 6 - 8 m ² /l.
Värvitoonid	Vastavalt välisvärvikaartidele.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Poolmatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,2 g/ml
Ladustamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Baasvärv 5: 9 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	<p>UUED PUITPINNAD:</p> <p>Töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel.</p> <p>Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. ajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit.</p> <p>VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD::</p> <p>Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjääd, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või pritspuhastust.</p> <p>Vanad õlivärvitud pinnad väivad olla halvas seisukorras: kriidistunud, tolmused ja haprad. Selliseid pindu tuleb puhastada hoolikalt, et uus värv saaks pinnale kinnituda. Vanade värvitüüpidega kaetud pinnad (nt muldvärv ja petrooliumvärv) võivad olla nii tolmused ja haprad, et neid ei saa selle tootega värvida. Ebakindlates olukordades tuleb teha testvärvimine.</p> <p>Pese pinnad RENSA FACADE CLEANERiga ning loputa puhta veega korralikult.</p>
Kruntimine	<p>Töötle puhas puidupind WOODEX-sarja värvitu puidukaitsevahendiga. Lase kuivada üks ööpäev.</p> <p>Krundi puitpinnad NORDICA PRIMERiga. Lase kuivada 1-3 ööpäeva sõltuvalt ilmastikust.</p> <p>Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga. Pese metallpinnad TEKNOSOLV 1621-ga ja krundi FERREX AQUA korrosioonitõrjevärvi.</p>
Pealekandmismeetod	<p>Pintsel, Värvihari, Pihustamine</p> <p>Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus pintsliga. Soovituslik düüsi suurus: 0,015–0,021".</p>
Pealekandmine	<p>Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus.</p> <p>Värv segada hoolikal.</p> <p>Kanna pinnale üks või kaks kihti. Parima ilmastikukindluse saavutamiseks soovitatakse kahekordset katmist.</p>
Värvimistingimused	<p>Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu niiskus alla 80 %.</p> <p>Välgi värvimist otsese päikese käes.</p>
Kuivamisajad	<p>+23°C / 50% RH</p>
-puutekuiv	<p>1 h</p>
-pealevärvitav	<p>2 - 4 h</p>
Vastupidavus	<p>Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.</p> <p>Ilmastikukindlus: Väga hea.</p>

Töövahendite pesu

Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.