AKRYLIN

Краска для домов

Водоразбавляемая краска для домов, предназначенная для наружных условий. В качестве связующего используется высококачественная акрилатная дисперсия.

Применение: Применяется для окраски деревянных поверхностей наружных стен жилых и промышленных сооружений. Также подходит для гальванизированных поверхностей таких, как водосточная труба. Для новых и ранее окрашенных акрилатными красками поверхностей. Подходит также для ремонтной окраски большинства ранее окрашенных масляной и алкидной краской поверхностей, находящихся в хорошем состоянии.
ВНИМ.! Для поверхностей, ранее обработанных традиционной фалунской краской (красная охра), рекомендуется новая обработка фалунской краской (красная охра).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Финский флаг-ключ
Области применения	Наружные стены
Рекомендуемые поверхности	Строганая древесина, Тонко пиленая древесина, Масляная краска, Акрилатная краска, Предварительно загрунтованная доска
Содержание нелетучих веществ	Прим. 38 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (кат. A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л.
Практический расход	Строганная доска: 8 - 10 м²/л. Распиленная доска: 6 - 8 м²/л.
Цвета	По карте цветов для наружных поверхностей.
Колеровочная система	Teknomix
Глянец (60°)	Полуматовая
Разбавитель	Вода.
Плотность	прим. 1,2 г/мл
Хранение	Защищать от мороза.
Упаковочные размеры	Базы 1 и 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. База 5: 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	НОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Обработать поверхность, как можно скорее. Пропитку и грунтовку лучше выполнить уже летом во время строительства. Удалить снимающийся материал, грязь, пыль и плесень. При необходимости можно использовать средство для очистки фасадов RENSA FACADE. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ИЛИ СТАРЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Участки поверхности, находящиеся в плохом состоянии, заменить на новые. Удалить снимающийся материал, грязь и пыль. Удалить полностью поврежденые слои краски. Следует учитывать, что адгезия старого слоя краски может быть стала такой слабой, что есть причина краску удалить, хотя она кажется неповрежденной. Старый слой краски удаляется, в первую очередь скребком или стальной щеткой и, при возможности, подогревателем поверхности, инфракрасным подогревателем, предназначенным для этих целей. Во-вторую очередь, можно использовать состав для удаления краски или струйную очистку. Ранее окрашенная масляными красками поверхность может быть в плохом состоянии: сильно мелившейся, пылеобразной и хрупкой. Подобные поверхности следует тщательно очистить, чтоб обеспечить хорошую адгезию новой краски к подложке. Некоторые старинные типы краски, например традиционная фалунская краска (вареная краска красная охра) и краска на льняном масле и керосине, образуют хрупкое и пылеобразное покрытие, неподходящее для производства ремонтной окраски с этим материалом. Если вы сомневаетесь, для проверки адгезии краски к поверхности необходимо произвести пробное окрашивание. Поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE и тщательно промыть водой.

Грунтование	На необработанную деревянную поверхность наносится бесцветный грунтовочный антисептик из серии WOODEX. Дать высохнуть на 1 сутки. Загрунтовать деревянные поверхности NORDICA PRIMER. Дать высохнуть на 1 - 3 суток в зависимости от погоды. Заржавленные металлические участки обработать стальной щеткой. Металлические части вымыть при помощи TEKNOSOLV 1621 сольвент нафта и загрунтовать краской FERREX AQUA антикоррозионной краской.
Способ нанесения	Кистью, Малярной кистью, Распылителем При нанесении безвоздушным распылителем, то для уверенности обеспечения адгезии, поверхность выправить и завершить кистью. Подходящее сопло распылителя высокого давления 0,015–0,021”.
Нанесение	Для того, чтобы избежать различия в цвете, следует смешать достаточное количество краски в одну емкость. Материал тщательно перемешать перед нанесением. Материал наносить в 1 - 2 слоя. Наилучшую атмосферостойкость будет достигнут при нанесении 2 слоя.
Условия нанесения	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Избегать нанесения под прямыми солнечными лучами.
Время высыхания **- на отлип** **- нанесение следующего слоя**	+23 °C / 50 % RH 1 ч. 2 - 4 ч. При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Стойкость	Атмосферостойкость: Очень хорошая.
Очистка	Теплая вода и RENSA BRUSH средство для очистки кистей. Рабочие инструменты немедленно промыть после работы.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда.
Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.