

ANTISTAIN AQUA 5200-01

Premaz za nanos z oblivanjem/pomakanjem

ANTISTAIN AQUA 5200-01 je vodoodporni industrijski premaz za nov les namenjen zunanji uporabi, kot so okna in vrata.

ANTISTAIN AQUA 5200-01 minimira zarumenelost zaradi grč in mehkega lesa z visokim deležem jedrovine.



TEHNIČNI PODATKI

Področje uporabe	zunanja vrata, okna
Priporočena podlaga	trde lesne plošče, mehki les
Suha snov	cca. 50 utežno-%
Viskoznost	Cca. 13 s v DIN cup 4 mm pri +20 °C.
Hlapne organske spojine (HOS)	cca. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Navedena HOS vrednost je povprečna vrednost za tovarniško proizvedene produkte, zato se med posameznimi produkti iz tega tehničnega lista lahko razlikuje.
Teoretična poraba	5-7 m ² /l Je odvisna od kakovosti lesa in vrste nanosa.
Barva	Bela in Antično bela.
Shranjevanje	Temperature za skladiščenje +5 °C - +30 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži: Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo.
Velikost embalaže	Na voljo v standardnih pakiranjih.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Površina mora biti brez lesnega prahu in umazanije. Vlažnost lesa mora biti cca. 13 % in ne sme presegati 15 %. Predobdelava je potrebna za lesene substrate vendar ni vezana na trajnostni razred 3, EN 350:2016. Teknos ima sklop impregnacij, ki ustrezajo zahtevam EN 599-1. Prosimo kontaktirajte Teknos za nadaljna navodila.
Metode nanašanja	potapljanje, oblivanje
Pogoji za delo	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Optimalna temperatura za nanašanje materiala: +18 °C - +22 °C. Optimalna vlažnost zraka: cca. 50 %. Mokri film (razpon) – dosežena z 2x premazom vrhnjega sloja: 75-100 µm. Zaradi izhlapevanja je potrebno trdnim snovem tekočine redno dodajati vodo.

Redčenje	Produkt je pripravljen za uporabo.
Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- suh na dotik	1-2 urah
- primeren za brušenje in ponovno barvanje	2-3 urah*
	*Ker je debelina filma izrednega pomena za učinkovitost produkta, je pomembno, da ga ne zbrusite preveč. Čas sušenja je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih sistemov za sušenje. Navedeni časi so smernice in se lahko razlikujejo glede na temperaturo, vlažnost, prezračevanje in debeline nanosa.
Sistem zaščite	Glavni deli morajo biti vedno zaščiteni s prekrivnim premazom, preden so izpostavljeni vplivom vremena.
Čiščenje	Voda.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi Glej varnostni list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Ta proizvod je namenjen samo za profesionalno uporabo. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.