

AQUA PRIMER 2907-02

Konzervační látka na dřevo pro nanášení poléváním / máčením.

AQUA PRIMER 2907-02 je vodná průmyslová konzervační látka na nové neošetřené dřevo určené k venkovnímu použití (třídy použití 2-3) podle definice v BS / EN 335-1, jako např. okna a dveře. Výrobek chrání povrch dřeva a ošetřené plochy před houbami, které ničí dřevo a způsobují změnu jeho barvy, a splňuje výkonnostní požadavky EN 599-1. Dále pak se dřevo stává rozměrově stabilnějším.

Národní registrace: CZ-0031428-0000.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Venkovní dveře, Okna
Doporučený podklad	Listnaté dřevo, Jehličnaté dřevo
Pevné látky	Cca 10 % hmotnosti
Viskozita	Cca 55 vt. v pohárku DIN 2 mm při +20 °C.
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 28 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Teoretická spotřeba	Může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva a způsobu aplikace.
Odstíny	Transparentní.
Tónovací systém	Teknocolor
Skladování	Tento výrobek se musí skladovat při teplotách +5 °C - +25 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou. Ukládejte mimo prostory s potravinami. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Balení	20 l, 120 l, 1.000 l

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Dřevo má být prosté dřevního prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva má být: Okna a dveře: Cca 13 % a neměla by překročit 15 % Fasáda: neměla by překročit 18 %.
Způsob aplikace	Kartáčovací stroj, Máčení, Flow coating, Vakuomat, Štětec

Podmínky aplikace	Výrobek se dodává připravený k použití. Před použitím důkladně promíchejte. Z důvodu odpařování je nutné obsah pevných látek v kapalině pravidelně upravovat přidáním vody. Tato úprava je založena na měření pevné složky kapaliny v systému. Optimální teplota pro výrobky a okolí: +18 °C - +22 °C. Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %.
Doba schnutí - suché pro manipulaci - přetíratelné	+23 °C / 50 % RH 1-2 hodin 2-3 hodin Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušicích systémů s nuceným schnutím. Doba sušení je orientační a může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotě, vlhkosti a cirkulaci vzduchu.
Nátěrový systém	Ošetřené díly musejí být vždy dokončeny vrchem, než budou vystaveny vlivu počasí. Viz informační list pro manipulaci s ošetřenými výrobky.
Čištění	Voda.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření Viz bezpečnostní list.

DODATEČNÉ INFORMACE

Obalové hospodářství Prázdné nádoby a zbytky výrobku je nutno zlikvidovat v souladu s místními předpisy pro likvidaci.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.