

AQUA PRIMER 2907-02

Puidukaitsevahend kasutamiseks valu- või kastmismeetodil

AQUA PRIMER 2907-02 on vees lahustuv tööstuslik läbipaistev puidukaitsevahend, mis on mõeldud kasutamiseks välistingimustes uutel katmata puitpindadel (kasutusklassid 2–3), vastavalt standardis BS/EN 335-1 toodud määratlusele, nagu aknad ja uksed. Toode kaitseb puidu pinda ja immutatud ala puidu pinda ja värvi kahjustavate seente eest ja täidab standardi EN 599-1 toimivusnõudeid. Lisaks suurendab see puidu stabiilsust.

Riiklik registreerimine: EE-2012-0013.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, aknad
Pinnasoovitus	puit, lehtpuit, okaspuit
Kuivainesisaldus	ca 10 massi-%
Viskoossus	Ca 55 s, DIN-cup 2 mm temperatuuril +20 °C.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 28 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	Võib erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist ja pealekandmismeetodist.
Värvitoonid	Läbipaistev
Toonimissüsteem	Teknocolor
Säilitamine	Toodet tuleb säilitada temperatuuril +5 °C - +25 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne“ kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Vältige toote kokkupuudet toiduainetega. Ei tohi jääda otsese päikesevalguse kätte.
Pakendid	20 l, 120 l, 1000 l

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskus peab olema: Aknad ja uksed: ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Fassaad: ei tohi olla kõrgem kui 18%.
Pealekandmismeetod	harjamasin, kastmine, flow-coat, vaakummasin, pintsel

Värvimistingimused	Toode tarnitakse kasutusvalmina. Segada hoolikalt. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. See põhineb süsteemis mõõdetud kuivaine kogusele vedelikus. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.
Kuivamisajad - käsitlemiskuiv - pealevärvitav	+23 °C / 50% RH 1–2 tundi 2–3 tundi Kuivamisaga saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest ja ventilatsioonist.
Kattesüsteem	Immutatud detailid tuleb alati enne nende ilmastiku kätte viimist kaitsta pinnaviimistlusega. Vaadake töödeldud toodete käsitlemise kohta teabelehte.
Töövahendite pesu	Vesi.
TÖÖTERVISHOID	
Ohutus- ja ettevaatusabinõud	Vt. ohutuskaarti.
LISATEAVE	
Jäätmekäitlus	Tühjad anumad ja tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.