

AQUACOAT 2650-33

Prodotto di finitura monocomponente

Smalto diluibile con acqua per il trattamento di superfici in legno, MDF, masonite e truciolati a uso interno. Versione tixotropica.



Superficie resistente agli urti con buone proprietà antibloccaggio. Buona adesione al primer e al sottostrato. Buon aspetto della superficie. Essiccazione rapida. Buona resistenza all'acqua, al caffè e all'alcol.



DATI TECNICI

Impieghi tipici	Porte interne, Pannelli, Listelli, Mobili
Substrato raccomandato	Truciolati, HDF, MDF, Masonite, Legno duro, Legno tenero
Residuo secco	39-51% di peso
Peso totale del residuo secco	410-640 g/l dipendente dal colore.
Composto organico volatile (COV)	Ca. 41 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.
Quantità di applicazione teorica	8-10 m ² /l
Spessore della pellicola	200 g/m ²
Colori	Disponibile in tutte le colorazioni, ad esempio, di RAL e NCS S.
Sistema di colorazione	Teknocolor
Grado di lucentezza (60°)	Semi-opaco
Diluyente	Acqua.
Conservabilità	La stabilità di conservazione è riportata sull'etichetta. Conservare sigillato nel suo contenitore. Temperatura ottimale +18 °C - +22 °C. Evitare il congelamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della superficie	Il legno deve essere privo di polvere e impurità.
Adescamento	AQUAFILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875-98, TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866 o AQUAFILLER 1100.
Metodo di applicazione	Spruzzatura Airless, Airless con aria assistita, Spruzzatura tradizionale
Condizioni di applicazione	Certi legni come il cedro, la quercia, il mogano, il frassino, ecc. contengono estratti a base di acqua, che possono filtrare attraverso il rivestimento e macchiare le finiture opache. Per ulteriori informazioni contattare il reparto tecnico Teknos.

Essiccazione	+ 23 °C / 50 % UR
- asciutto al tatto	60 minuti
- adatto per la carteggiatura	2 ore
- asciugatura forzata	+50 °C / 50 % RH: - asciutto al tatto: 20-30 minuti - adatto per la carteggiatura: 30-40 minuti
I tempi di essiccazione si basano su una quantità applicata di 200 g di vernice bagnata per m ² e su una ventilazione efficiente. Prima dell'impilamento assicurarsi che i componenti siano sufficientemente freddi da impedire che la temperatura della pila superi i +25 °C.	
Pulizia	Acqua, TEKNOCLEAN 1949-00.

SALUTE E SICUREZZA

Misure di sicurezza e precauzione Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com. Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.