

AQUACOAT 80

Lakk

AQUACOAT 80 on veepõhine akrüüllakk.

Kasutatakse tehniliste puiduelementide kastmismeetodil katmiseks.

Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Pinnasoovitus	puit, lehtpuit, okaspuit		
Sideaine	Akrüül		
Kuivainesisaldus	ca 36 mahu-%		
Tahke aine osakaal	ca 400 g/l		
Viskoossus	18-20 s, DIN-cup 4, +23 °C		
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 17 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.		
Teoreetiline kulu	Kuivkiht (µm)	Märgkiht (µm)	Teoreetiline kulu (m²/l)
	39	100	10
Kattevõime	Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.		
Värvitoonid	Värvitu.		
Läikeaste (60°)	Läikiv		
Lahusti	Vesi.		
Säilitamine	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. +10 - +25°C Ei tohi jäätuda.		

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
Pealekandmismeetod	kastmine
Pealekandmine	Segada hoolikalt.
Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH (sile pind 120 µm)
- tolmu kuiv	40 min
- puute kuiv	45 min
- pealevärvitav	2 tundi
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.
Töövahendite pesu	Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.