

AQUAFILLER 1100-00

Základová barva na bázi vody

Použití: Dřevěné latě, dveře, MDF a vnitřní vláknité desky. Před použitím výrobku by měl být kontaktován výrobce za účelem ověření vhodnosti výrobku pro daný objekt.

- Rychle schnoucí a snadno se brousí.
- Dobré výplňové vlastnosti.
- Může být přetírán barvami na bázi vody.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Nábytek, Kuchyně, Vnitřní dveře, Stropy, Panely, Výlisky
Doporučený podklad	Dřevotříska, MDF, Jehličnaté dřevo, Listnaté dřevo, HDF, Masonite
Pojivo	Akryl
Pevné látky	38±2 % objemových
Celková hmotnost netěkavých látek	Cca 720 g/l
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Teoretická spotřeba	8 m²/l (vlhký film 125 µm, suchý film 48 µm)
Odstíny	Bílá.
Tónovací systém	Teknocolor
Lesk (60°)	Matný
Ředidlo	Voda.
Skladování	Skladovatelnost je uvedena na štítku. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě. Nejvhodnější skladovací teplota je +10 °C --+25 °C. Nesmí zmrznout.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva.
Způsob aplikace	Sprej
Aplikace	Před použitím důkladně promíchejte.

Podmínky aplikace

Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu i samotného produktu vyšší než +15 °C a relativní vlhkost vzduchu musí být pod 80 %.

Nejlepších výsledků lze dosáhnout při teplotě vzduchu mezi +23 - +38 °C a relativní vlhkosti 50-70 % a dostatečném větrání.

Ředění

Doporučuje se nanášet neředěného produktu, ale v případě potřeby ji lze ředit vodou.

Doba schnutí

+20 °C / 50 % RH

- suché pro manipulaci

1 h

- suché pro stohování

2 h

- nucené schnutí

+50 °C / 50 % RH:

- suché umožňující manipulaci: 40 min. po vychlazení

- suché pro stohování / suché pro broušení: 2 h

Doba sušení je orientační a může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotě, vlhkosti, cirkulaci vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.

Čištění

Voda nebo TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.