

AQUAFILLER 1100-00

Vesialuseline akrüülkruntvärv

Kasutamine: Puitliistud, ukSED, MDF- ja saepurupinnad sisetingimustes.
Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

- Kuivab kiiresti ja kerge lihvida.
- Annab pinnale head täiteomadused.
- Pinnavärviks sobivad veepõhiseid värvid.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, köök, siseuksed, lagi, voodrilauad, tavalised, liistud
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
Sideaine	Akrüül
Kuivainesisaldus	38 ±2 mahu%
Tahke aine osakaal	ca 720 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	8 m ² /l (märg kiht 125 µm, kuiv kiht 48 µm)
Värvitoonid	Valge.
Toonimissüsteem	Teknocolor
Läikeaste (60°)	Matt
Lahusti	Vesi.
Säilitamine	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. +10 - +25°C Ei tohi jäätuda.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.
Pealekandmismeetod	pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt.

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on +23 - +38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.

Lahustamine

Pinna katmiseks soovitatakse lahjendamata toodet, kuid seda võib vajaduse korral veega lahjendada.

Kuivamisajad

+20 °C / 50% RH

- käsitlemiskuiv

1 h

- virnastatav

2 h

- sundkuivatamine

+50 °C / 50% RH

- käsitlemiskuiv: 40 min pärast jahtumist

- virnastatavs / kuiv lihvimiseks: 2 h

Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskihti.

Töövahendite pesu

Vesi või TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.