

AQUAFILLER 1100-00

Vesiohenteinen akryylipohjamaali

Käyttö: Puulistat, ovet, MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

- Kuivuu nopeasti ja helppo hioa.
- Muodostaa pinnan, jolla on erinomaiset täyttöominaisuudet.
- Voidaan pintamaalata vesiohenteisilla maaleilla.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Huonekalut, Keittiö, Sisäövet, Sisäkatto, Paneelit, Listat
Alustasuositus	Lastulevy, MDF, Havupuu, Kovapuu, HDF, Masoniitti
Sideaine	Akryyli
Kuiva-ainepitoisuus	38 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 720 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l (märkäkalvo 125 µm, kuivakalvo 48 µm)
Värisävyt	Valkoinen.
Sävytysjärjestelmä	Teknocolor
Kiilto (60°)	Himmeä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Levitysmenetelmä	Ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Ohentaminen

Suositteluaan käytettäväksi ohentamattomana, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä.

Kuivumisaika

+20 °C / 50 % RH

- käsittelykuiva

1 h

- pinottavissa

2 h

- lämpökuivaus

+50 °C / 50 % RH:

- käsittelykuiva: 40 min jäähtymisen jälkeen

- pinottavissa / hiottavissa: 2 h

Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.

Välineiden pesu

Vesi tai TEKNOCLEAN 1949-00.

TURVALLISUUS**Varotoimet**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.