

AQUAFILLER 1100-00

Akrilo gruntas vandens pagrindu

Naudojimas: Medinėms lentjuostėms, durims, medžio drožlių ir plaušo plokštėms, vidaus darbams. Prieš naudojant produktą reikia kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai paskirčiai.

- Greitai džiūsta, juos galima lengvai nutrinti.
- Sudaro paviršių su puikiais užpildymo savybėmis
- Galima dengti vandens pagrindo dažais.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Baldai, Virtuvė, Vidaus durys, Lubos, Standartinės plokštės, Grindjuostės
Rekomenduojamas paviršius	Medžio drožlių plokštės, MDF, Spygliuočių mediena, Kietmedžio mediena, HDF,
Rišamoji medžiaga	Akrilas
Kietųjų dalelių kiekis	38 ± 2 % pagal tūrį
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 720 g/l
Lakieji organiniai junginiai (LOI)	Apytikriai 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOI vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Teorinė išeiga	8 m ² /l (šlapią plėvelę 125 µm, sausa plėvelę 48 µm)
Spalvų gama	Balta.
Tonavimo sistema	Teknocolor
Blizgumas (60°)	Matinis
Skiediklis	Vanduo.
Sandėliavimas	Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite indą sandariai uždarytą. Geriausia laikymo temperatūra nuo +10°C iki +25°C. Neužšaldyti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Paviršius turi būti švarus ir sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20%.
Dengimo būdas	Purškiant
Dengimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite.

Dengimo sąlygos

Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 15°C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.

Geriausi rezultatai pasiekiami dirbant gerai vėdinamose patalpose, kur oro temperatūra yra +23–38 °C; santykinė drėgmė 50–70 %.

Skiedimas

Rekomenduojama naudoti neskiestą produktą, tačiau prireikus juos galima skiesti vandeniu.

Džiūvimo trukmė

+20 °C / 50% RH

- nelimpa liečiant

1 h

- krauti tik sausą

2 h

- priverstinis džiovinimas

+50 °C / 50% RH:

- nelimpa liečiant: 40 min. po aušinimo

- krauti tik sausą / tinka šlifuoti: 2 h

Džiūvimo laikas yra nurodytas apytikriai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, temperatūros, drėgmės, vėdinimo ir plėvelės storio.

Valymas

Vanduo arba TEKNOCLEAN 1949-00.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.