

AQUAFILLER 1100-00

Vannfortynnbar akryl grunning

Bruksområder: Trelister, dører, MDF og fiberplater innvendig. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

- Tørker raskt og lett slippe.
- Utmerkede fyllegenskaper.
- Kan overflatebehandles med vannbasert maling.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Møbler, Kjøkken, Interiør dører, Tak, Panel (standard), Listverk
Anbefalt substrat	Sponplater, MDF, Tre, myke tresorter, Tre, harde tresorter, HDF, Masonite
Bindemedel	Akryl
Tørrestoff	38 ±2 volum-%
Egenvekt	Ca. 720 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Teoretisk dekkevne	8 m ² /l (våtfilm 125 µm, tørrfilm 48 µm)
Farger	Hvit.
Blandingssystem	Teknocolor
Glans (60°)	Matt
Tynner	Vann.
Oppbevaring	Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje. Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke fryse.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Overflaten må være ren og tørr. Treets fuktighet må være under 20 % av treets tørrvekt.
Påføringsmetode	Sprøyting
Påføring	Omrøres grundig før bruk.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.

Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon.

Tynning

Påføring med uførtynnet produkt anbefales, men produktet kan fortynnes med vann hvis nødvendig.

Tørketider

+20 °C / 50 % RH

- berøringstørr

1 h

- stabling

2 h

- forsert tørking

+50 °C / 50 % RH:

- berøringstørr: 40 min. etter avkjøling

- stabling / sliping: 2 h

Tørketidene er omtrentlige og kan variere i henhold til trekvalitet, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og lagtykkelse.

Rengjøring

Vann eller TEKNOCLEAN 1949-00.

SIKKERHETSDATA**Sikkerhets og forsiktighetsregler**

Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.