

AQUAFILLER 1100-00

Wodorozcieńczalny podkład akrylowy

Zastosowanie: Listwy drewniane, drzwi, MDF i płyty wiórowe stosowane wewnątrz budynków. Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia dopasowania produktu dla danego zastosowania.

- Szybkie schnięcie. Łatwość szlifowania.
- Dobre właściwości wypełniające.
- Można malować farbami na bazie wody.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble, Kuchnie, Drzwi wewnętrzne, Sufity, Panele, Listwy
Zalecane podłoże	Płyty wiórowe, MDF, Drewno miękkie, Drewno twarde, HDF, Masonit
Spoiwo	Akryl
Zawartość części stałych	38 ±2% objętościowo
Całkowita masa części stałych	Około 720 g/l
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 33 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	8 m ² /l (mokra powłoka 125 µm, sucha powłoka 48 µm)
Kolory	Białe.
System barwienia	Teknocolor
Połysk (60°)	Mat
Rozcieńczalnik	Woda.
Przechowywanie	Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.

Nie może zamarzać.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Podłoże musi być czyste i suche. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.
Metoda nanoszenia	Natrysk

Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Warunki podczas malowania	W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +15 °C, a wilgotność względna poniżej 80 %. Najlepsze rezultaty osiąga się gdy temperatura otaczającego powietrza znajduje się w przedziale +23 °C – +38 °C, a wilgotność względna powietrza wynosi 50–70% przy jednocześnie dobrej wentylacji.
Rozcieńczanie	Stosować w stanie nierozcieńczonym. Jeżeli to konieczne produkt można rozcieńczyć przy pomocy wody.
Czasy schnięcia	+20 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 h
- do składowania	2 h
- suszenie wymuszone	+50 °C / 50% RH: - suchość do przemieszczania: 40 min. po schłodzeniu - do składowania / odpowiednie do szlifowania: 2 h
	Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Czyszczenie	Woda lub TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.