

AQUAFILLER 1100-00

Vattenburen akrylgrundfärg

Användning: Trälister, dörrar, MDF- och fiberskivor inomhus. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

- Torkar snabbt och lätt att slipa.
- Ger en fyllig yta.
- Kan täckmålas med vattenburna färger.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Möbler, Kök , Innerdörrar, Innertak, Paneler, Lister
Rekommenderade underlag	Spånskiva, MDF, Mjuka träslag, Hårda träslag, HDF, Masonit
Bindemedel	Akryl
Torrhalt	38 ±2 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 720 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk drygheit	8 m ² /l (våtfilm 125 µm, torrfilm 48 µm)
Kulörer	Vit.
Nyanseringssystem	Teknocolor
Glans (60°)	Matt
Förtunning	Vatten.
Lagring	Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%.
Appliceringsmetod	Spruta
Applisering	Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Förtunning

Applicering med oförtunnad produkt rekommenderas, men produkten kan vid behov förtunnas med vatten.

Torktid

+20°C / 50 % RH

- hanterbar

1 h

- staplingsbar

2 h

- forcerad torkning

+50°C / 50% RH:

- hanterbar: 40 min efter kylning

- staplingsbar / slipbar: 2 h

Ovanstående är uppskattade torktider och tiden kan variera beroende på träkvalitet, temperatur, fuktighet, ventilation och skiktlager.

Rengöring

Vatten eller TEKNOCLEAN 1949-00.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.