

AQUAFILLER 1151-00

Primer

Vandbaseret primer til trælister og døre samt MDF og fiberplader indendørs. Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.



Malingen tørrer hurtigt og er let at slibe. Giver en fyldig overflade, som kan overfladebehandles med vandbaseret maling. Anbefales til valsepåføring og sprøjtning.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Møbler, Køkken, Invendige døre, Loft, Paneler, Lister
Anbefalet substrat	Spånplader, MDF, Nåletræ, Hårdtræ, HDF, Masonit
Tørstof	Ca. 42 volumen-% Ca. 64 vægt-%
Total tørstofmasse	Ca. 990 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 16 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Farver	Lyse farver.
Glans (60°)	Mat
Fortynder	Vand.
Opbevaring	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke få frost.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen, som skal behandles, skal være tør, ren og fri for støv. Overfladen bør være velpudset for at formindske fiberrejsning. Slibning anbefales.
Påføringsmetode	Konventionel sprøjtning, Valselakering Afhængig af farven.

Påføringsforhold	<p>Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %.</p> <p>Omrøres grundigt inden anvendelse.</p> <p>Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +15 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Det bedste resultat opnås hvis lufttemperaturen er mellem +23 °C - +38 °C, og den relative luftfugtighed mellem 50-70 % med god ventilation.</p> <p>Påføring med uførtynnet maling anbefales, men malingen kan fortyndes med vand om nødvendigt.</p> <p>Skumdannelse forårsaget af påføringsprocessen reduceres ved tilsætning af 0,5 % TEKNOPAINT ADDITIVE 7901-30 antiskummiddel (overtilsætning kan forårsage skumdæmperfejl i malingsfilmen).</p>
Tørretid	+23 °C / 50 % RH (tørfilm 120 µm)
- klæbefri	30 min.
- håndteringstør	40 min.
- overmalbar	1 t
	Tørretiderne er vejledende, da produktet er beregnet til anvendelse på MDF.
Rengøring	Vand.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.