

# AQUAFILLER 1151-00

## Primer

Vannbasert primer til trelister og dører samt MDF og fiberplater innendørs. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.



Malingen tørker hurtig og er lett å slippe. AQUAFILLER 1151-00 gir en fyldig overflate som kan overflatebehandles med vannbasert maling. Anbefales til valsepåføring og sprøyting.



## TEKNISKE DATA

|  |  |
|--|--|
| <b>Typiske bruksformål</b>                   | Møbler, Kjøkken, Interiør dører, Tak, Panel, standard, Listverk  |
| <b>Anbefalt substrat</b>                     | Sponplater, MDF, Tre, myke tresorter, Tre, harde tresorter, HDF, Masonite  |
| <b>Tørrstoff</b>                             | Ca. 42 % etter volum<br>Ca. 64 % etter vekt  |
| <b>Egenvekt</b>                              | Ca. 990 g/l  |
| <b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b> | Ca. 16 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet. |
| <b>Farger</b>                                | Lyse farger.   |
| <b>Glans (60°)</b>                           | Matt   |
| <b>Tynner</b>                                | Vann.  |
| <b>Oppbevaring</b>                           | Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje. Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke fryse.  |

## BRUKSANVISNING

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Forbehandling</b>   | Overflaten som skal behandles må være tørr, ren og fri for støv. Overflaten bør være godt pusset for å redusere fiberreisning.<br>Sliping anbefales. |
| <b>Påføringsmetode</b> | Lavtrykkssprøyting, Valselakkering<br>Avhengig av farge.   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Påføringsforhold</b> | <p>Treets fuktighet må være under 20 % av treets tørrvekt.<br/>Omrøres grundig før bruk.<br/>Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 °C - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon.</p> <p>Påføring med uforynnet maling anbefales, men malingen kan fortynnes med vann hvis nødvendig.<br/>Skumdannelse som skyldes påføringsprosessen, reduseres ved tilsetning av 0,5 % TEKNOPAINT ADDITIVE 7901-30 skumdemper (for mye tilsetning, kan føre til skumdemperfeil i malingsfilmen).</p> |
| <b>Tørketider</b>       | +23 °C / 50% RH ( tørrfilm 120 µm)   |
| - klebefri              | 30 min.  |
| - berøringstørr         | 40 min.  |
| - overmalingsbar        | 1 time   |
|                         | Tørketiden er retningsgivende, da produktet er basert på anvendelse på MDF.  |
| <b>Rengjøring</b>       | Vann.  |

## SIKKERHETSDATA

**Sikkerhets og forsiktighetsregler** Se sikkerhetsdatablad.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.