

AQUAFILLER 1190-00

Pohjamaali

AQUAFILLER 1190-00 on vesiohenteinen, akryyliperustainen pohjamaali.

Käyttö: Puulistat ja -ovet sekä MDF- ja kuitulevypinnat sisätiloissa.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

AQUAFILLER 1190 kuivuu nopeasti ja se on helppo hioa. AQUAFILLER 1190 tasoittuu hyvin ja se voidaan pintamaalata vesiohenteisilla maaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Sisäovet
Alustasuositus	MDF, Havupuu
Sideaine	Akryyli
Kuiva-ainepitoisuus	37 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 700 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l (märkäkalvo 125 µm, kuivakalvo 45 µm) 6 m ² /l (märkäkalvo 167 µm, kuivakalvo 60 µm)
Värisävyt	Valkoinen.
Kiilto (60°)	Himmeä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Levitysmenetelmä	Ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositellaan käytettäväksi ohentamattomana, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH (lasi 120 µm)
---------------------	--------------------------------

- pölykuiva	30 min
--------------------	--------

- kosketuskuiva	40 min
------------------------	--------

Välineiden pesu	Vesi.
------------------------	-------

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.