

AQUAFILLER 5000-00

Purškimo užpildas

Tai ore džiūstantis, tarpinis užpildas vandens pagrindu, skirtas purkšti. Idealiai tinka impregnuotai ir iš anksto gruntuotai spygliuočių medienai, pavyzdžiui, pušiai ir eglei, taip pat gruntuotai kietmedžio medienai gruntuoti.

AQUAFILLER 5000-00 puikiai drėkina ir stipriai užpildo, ypač atvirų porų medieną. Jis greitai džiūsta, lengvai šlifuojasi ir pasižymi geru vandens garų pralaidumu.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Durys, Langai		
Rekomenduojamas paviršius	Kietmedžio mediena, Spygliuočių mediena		
Rišamoji medžiaga	Akrilas		
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 30 pagal tūrį %		
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 327 g/l		
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 40 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.		
Teorinė išeiga	Sausa plėvelė (µm)	Šlapia plėvelė (µm)	Teorinė išeiga (m²/l)
	Apytikriai 125-175	Apytikriai 40-55	6-8
Spalvų gama	Bespalvis.		
Blizgumas (60°)	Matinis		
Sandėliavimas	Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas. Neužšaldyti.		

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai. Medienos drėgnis turi būti apytikriai 13% ir neturi viršyti 15%. Medienos produktai, neatitinkantys 3 ilgaamžiškumo klasės, EN350:2016, turi būti papildomai apdoroti impregnantu. Teknos asortimente yra impregnantų kurie atitinka EN 599-1 reikalavimus. Prašau kontaktuoti Teknos dėl detalesnės. Gruntas: Pušis/eglė: AQUAPRIMER 2900, AQUA PRIMER 3130, AQUA PRIMER 2907 Kietųjų lapuočių mediena: ANTISTAIN AQUA 2901
------------------------------	--

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite.

Gali būti tepamas šlapio sluoksnio storis iki 200 µm.

Įranga	Skiediklis	Siūlomas klampumas DIN taurelės 4 mm, +20 °C
Airless	Neatskiesta	
Airmix/aircoat	Neatskiesta	
Aukšta rotacija	Vanduo	30-50 s
Teptukas	Vanduo	

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu santykinė oro drėgmė turi būti 40-60%.
Temperatūra: 15-25 °C.

Džiūvimo trukmė

- be dulkių

+23 °C / 50% RH
30 min (ISO 1517)

- palietus sausa

2-3 h (ISO 3678)

- priverstinis džiovinimas

+30 °C - +35 °C / 50% RH:
- nelimpa liečiant: 60 min

Pakartotinį sluoksnį gali būti tepti maždaug po 2 val., tai priklauso nuo plėvelės storio, temperatūros, oro drėgmės ir cirkuliacijos.

Džiūvimo laikas yra nurodytas apytikriai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, temperatūros, drėgmės, vėdinimo ir plėvelės storio. Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant specialias priverstinio džiovinimo sistemas.

Dažymo sistema

Paviršiaus apdorojimas AQUATOP produktais.

Valymas

Vanduo.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.