

AQUAFILLER 5000-00

Izsmidzināšanas grunts laka (starpplānis).

Gaisā žūstošs, uz ūdens bāzes veidota grunts laka (starpplānis), kas paredzēts uzklāšanai ar izsmidzināšanu. Ideāli piemērots impregnētu un iepriekš gruntētu skujkoku, piemēram, priedes un egles, kā arī gruntētu cietkoksnes sugu gruntēšanai.



AQUAFILLER 5000-00 nodrošina izcilu pamatnes mitrināšanu un augstu pildīšanas efektivitāti, īpaši uz atklātas porainības koksnes sugām. Produkts ātri žūst, ir viegli slīpējams un tam ir laba ūdens tvaiku caurlaidība.

TEHNISKIE DATI

Tipisks lietojums	Durvis, Logi		
Ieteicamais substrāts	Cietkoks, Skujkoku koksne		
Saistviela	Akrila		
Cietās vielas saturs	Aptuveni 30 % pēc tilpuma		
Kopējā cietvielu masa	Aptuveni 327 g/l		
Gaistošais organiskais savienojums (GOS)	Aptuveni 40 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.		
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	Sausa kārtā (µm)	Slapja kārtā (µm)	Teorētiskais uzklāšanas ātrums (m²/l)
	Aptuveni 125-175	Aptuveni 40-55	6-8
Krāsu diapazons	Bezkrāsains.		
Spīdums (60°)	Matēta		
Uzglabāšana	Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver. Sargāt no sala.		

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. Nepieciešama iepriekšēja apstrāde koksnes pamatnēm, kas neatbilst 3. izturības klasei, EN 350: 2016.

Teknos ir aizsargājošo līdzekļu klāsts kas atbilst NE 599-1 prasībām. Sīkākai informācijai lūdzu sazināties ar Teknos.

Gruntēšana:

Priede/egle: AQUAPRIMER 2900, AQUA PRIMER 3130 vai AQUA PRIMER 2907

Cietkoksne: ANTISTAIN AQUA 2901

Uzklāšana

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa.

Var uzklāt mitrā kārtā līdz 200 µm biezumam.

Aprīkojums	Šķīdinātājs	Ieteicamā viskozitāte DIN-cup 4 mm +20 °C
Bezgausa izsmidzināšana	Neatšķaidīts	
Airmix/aircoat izsmidzināšana	Neatšķaidīts	
Ar apliešanas metodi	Ūdens	30-50 s
Ota	Ūdens	

Lietojuma nosacījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā relatīvais gaisa mitrums 40-60%.

Temperatūra: 15-25 °C.

Žūšanas ilgums

- bez putekļiem

+23 °C / 50 % RH

30 min (ISO 1517)

- skārienam sausa

2-3 h (ISO 3678)

- piespiedu žāvēšanu

+30 °C - +35 °C / 50% RH:

- skārienam sausa: 60 min

Pārklāšanu var veikt pēc aptuveni 2 stundām, atkarībā no kārtas biezuma, temperatūras un gaisa apmaiņas.

Žūšanas laiks ir aptuvenš un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma, ventilācijas un plēves kārtiņas. Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai forsētu žūšanu.

Krāsu sistēma

Virsmas apstrāde ar AQUATOP produktiem.

Tīrīšana

Ūdens.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi

Skatīt drošības datu lapu.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupai vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.