

AQUAFILLER 5000-00

Распыляемая шпатлевка

Высыхающая на воздухе, водоразбавляемая промежуточная шпатлевка для нанесения методом распыления. Идеально подходит для грунтования пропитанной и предварительно загрунтованной древесины мягких пород, такие как сосна и ель, а также загрунтованной древесины твердых пород.



AQUAFILLER 5000-00 обеспечивает отличное смачивание поверхности и высокую заполняющую способность, особенно на древесине с открытыми порами. Быстро высыхает, легко шлифуется и обладает хорошей паропроницаемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Двери, Окна		
Рекомендуемые поверхности	Твердые породы древесины, Заболонь		
Связующее	Акриловая		
Содержание нелетучих веществ	Прим. 30 объемных %		
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 327 г/л		
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 40 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.		
Теоретический расход	Сухая пленка (мкм)	Мокрая пленка (мкм)	Теоретический расход (м²/л)
	прим. 125-175	прим. 40-55	6-8
Цвета	бесцветный.		
Глянец (60°)	Матовая		
Хранение	Температура хранения: +5 °C - +30 °C. Срок годности в закрытых контейнерах: См. "годен до" на этикетке. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Защищать от мороза.		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Основание должно быть очищено от пыли и других загрязнений. Влажность древесины: рекомендуемая – 13 %, максимальная – 15 %. Предварительная подготовка требуется для подложек из древесины, не соответствующих Классу стойкости 3 стандарта EN 350:2016.

Номенклатура продукции компании Teknos включает в себя антисептики, соответствующие требованиям стандарта EN 599-1. За дополнительной информацией обратитесь в компанию Teknos.

Грунтовка:

Сосна/ель: AQUAPRIMER 2900, AQUA PRIMER 3130 или AQUA PRIMER 2907

Твердые породы древесины: ANTISTAIN AQUA 2901

Нанесение

Материал тщательно перемешать перед нанесением.

Можно наносить до 200 мкм мокрой пленки.

Оборудование	Разбавитель	Рекомендуемая вязкость DIN-cup 4 мм +20°C
Безвоздушное распыление	Не разбавляется	
Airmix/Воздушное распыление	Не разбавляется	
Распыление чашечного типа	Вода	30-50 s
Кисть	Вода	

Условия нанесения

Во время нанесения и высыхания относительная влажность воздуха должна быть 40 – 60 %.

Температура: 15 – 25 °C.

Время высыхания	+23 °C / 50 % RH
- от пыли	30 мин (ISO 1517)
- на отлип	2-3 ч (ISO 3678)
- ускоренная сушка	+30°C - +35°C / 50% RH: - сухая для обработки: 60 мин

Нанесение следующего слоя можно производить примерно через 2 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и воздухообмена.

Приводится приблизительное время высыхания, которое зависит от качества древесины, температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя. Время высыхания можно сократить путём использования специальных систем принудительной сушки.

Обработка системы	Обработка поверхности продуктами AQUATOR.
Очистка	Вода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности.
---	---------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.