

# AQUAFILLER 5000-00

## Vmesni premaz za brizganje

Vmesni premaz na vodni osnovi, ki se suši na zraku in je zasnovano za nanašanje z brizganjem. Idealno je kot temeljni premaz na impregniranem in na predhodno obdelanem s temeljnim premazom na mehkem lesu, kot sta bor in smreka, kot tudi pri trdem lesu.

AQUAFILLER 5000-00 zagotavlja odlično omočenje podlage in odlične polnilne lastnosti, zlasti na vrstah lesa z odprtimi porami. Hitro se suši, zlahka brusi in ima dobro paroprepustnost.



### TEHNIČNI PODATKI

|                               |                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Področje uporabe              | vrata, okna                                                                                                                                                                                      |                 |                          |
| Priporočena podlaga           | trde lesne plošče, mehki les                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Vezivo                        | Akril                                                                                                                                                                                            |                 |                          |
| Suha snov                     | cca. 30 prostorninsko-%                                                                                                                                                                          |                 |                          |
| Skupno suhe snovi             | cca. 327 g/l                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Hlapne organske spojine (HOS) | cca. 40 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Navedena HOS vrednost je povprečna vrednost za tovarniško proizvedene produkte, zato se med posameznimi produkti iz tega tehničnega lista lahko razlikuje. |                 |                          |
| Teoretična poraba             | Suhi film (µm)                                                                                                                                                                                   | Moker film (µm) | Teoretična poraba (m²/l) |
|                               | cca. 125-175                                                                                                                                                                                     | cca. 40-55      | 6-8                      |
| Barva                         | Brezbarven.                                                                                                                                                                                      |                 |                          |
| Sijaj (60°)                   | Mat                                                                                                                                                                                              |                 |                          |
| Shranjevanje                  | Temperature za skladiščenje +5 °C - +30 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži<br>Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo. Ne sme zmrzniti.                            |                 |                          |

### NAVODILA ZA UPORABO

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priprava površine | Površina mora biti brez lesnega prahu in umazanije. Vlažnost lesa mora biti cca. 13 % in ne sme presegati 15 %. Predobdelava je potrebna za lesene substrate vendar ni vezana na trajnostni razred 3, EN 350:2016.<br>Teknos ima sklop impregnacij, ki ustrezajo zahtevam EN 599-1. Prosimo kontaktirajte Teknos za nadaljna navodila.<br><br>Premaz:<br>Bor/smreka: AQUAPRIMER 2900, AQUA PRIMER 3130, AQUA PRIMER 2907<br>Trdi les: ANTISTAIN AQUA 2901 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nanos

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Debelina sloja mokrega filma je lahko 200 µm.

| Oprema          | Razredčilo  | Predlagana viskoznost<br>DIN-lonček 4 mm +20 °C |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Airless         | Nerazredčen |                                                 |
| Airmix/aircoat  | Nerazredčen |                                                 |
| Velika rotacija | Vodo        | 30-50 s                                         |
| Čopič           | Vodo        |                                                 |

### Pogoji za delo

Pri oblivanju in sušenju mora biti relativna vlažnost zraka od 40 do 60 %.  
Temperatura: 15-25 °C.

### Čas sušenja

+23 °C / 50 % RH

#### - prašno suh

30 min (ISO 1517)

#### - na otip suho

2-3 h (ISO 3678)

#### - prisiljeno sušenje

+30°C - +35°C / 50% RH:  
- suh na dotik: 60 min

Naslednji premaz je mogoč po cca. 2 urah, odvisno od debeline filma, temperature, vlažnosti zraka in kroženja zraka.

Navedeni časi so smernice in se lahko razlikujejo glede na temperaturo, vlažnost, prezračevanje in debeline nanosa. Čas sušenja je mogoče zmanjšati z uporabo posebnih sistemov za sušenje.

### Sistem zaščite

Obdelava površine z izdelki AQUATOP.

### Čiščenje

Voda.

## ZDRAVJE IN ZAŠČITA

### Varnostni in previdnostni ukrepi

Glej varnostni list.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Ta proizvod je namenjen samo za profesionalno uporabo. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.