

AQUAFILLER 6400-00

Grundingsprodukt

Vandfortyndbar akrylbaseret grundingsprodukt.

Anvendelse: Trælister og døre samt MDF og fiberplader indendørs. Kan også anvendes som grunder på træ/aluminium vinduer på de dele, som er beskyttet mod vejrliget.

Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.

AQUAFILLER 6400-00 tørrer hurtigt og er let at slibe. AQUAFILLER 6400-00 giver en fyldig overflade, som kan overfladebehandles med vandbaseret maling.

AQUAFILLER 6400-00 kan anvendes på træ/aluminium vinduer, dog ikke direkte udendørs.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Invendige døre
Anbefalet substrat	MDF, Nåletræ
Bindemiddel	Akryl
Tørstof	Ca. 54 ± 2 volumen-% Ca. 70 ± 2 vægt-%
Total tørstofmasse	Ca. 1100 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Teoretisk rækkeevne	6,6 m ² /l (vådfilm 150 µm, tørfilm 82 µm) 3,3 m ² /l (vådfilm 300 µm, tørfilm 165 µm)
Farver	Hvid.
Glans (60°)	Mat
Fortynder	Vand.
Opbevaring	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke få frost.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %.
Påføringsmetode	Sprøjtning
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +15 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Det bedste resultat opnås ved en lufttemperatur på +23 °C - +38 °C og en relativ luftfugtighed på 50–70 % samt god ventilation.

Fortynding

Påføring med ufortyndet maling anbefales, men malingen kan fortyndes med vand om nødvendigt (0-10%).

Tørretid

+23 °C / 50 % RH (glasplade 120 µm)

- støvtør

10 min.

- klæbefri

20 min.

- overmalbar

1 h

Tørretiderne er vejledende, da produktet er beregnet til træ.

Rengøring

Vand.

SIKKERHEDSDATA**Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger**

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.