

AQUAFILLER 6400-00

Pohjamaali

Vesiohenteinen, akryyliperustainen pohjamaali, jolla on korkea kuiva-ainepitoisuus.

Käyttö: Puulistat ja -ovet sekä MDF- ja kuitulevypinnat sisätiloissa. Myös pohjamaalina puu-alumiini-ikkunoiden säärasiuksilta suojattuihin osiin.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

AQUAFILLER 6400-00 kuivuu nopeasti ja se on helppo hioa. AQUAFILLER 6400-00:lla saadaan täyttävä pinta, joka voidaan pintamaalata vesiohenteisilla maaleilla.

AQUAFILLER 6400-00:a voidaan käyttää esim. puu-alumiini-ikkunoissa, mutta ei suoraan ulkotiloihin.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Sisäovet
Alustasuositus	MDF, Havupuu
Sideaine	Akryyli
Kuiva-ainepitoisuus	N. 54 ±2 tilavuus-% N. 70 ±2 paino-%
Kiintoainepitoisuus	N. 1100 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	6,6 m ² /l (märkäkalvo 150 µm, kuivakalvo 82 µm) 3,3 m ² /l (märkäkalvo 300 µm, kuivakalvo 165 µm)
Värisävyt	Valkoinen.
Kiilto (60°)	Himmeä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Levitysmenetelmä	Ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Ohentaminen

Suositteluaan käytettäväksi ohentamattomana, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä (0-10%).

Kuivumisaika

+23 °C / 50 % RH (lasi 120 µm)

- pölykuiva

10 min

- kosketuskuiva

20 min

- päällemaalattavissa

1 h

Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.

Välineiden pesu

Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.