

AQUAFILLER 6400-00

Grunning

Vanntynnet akrylbasert grunning.



Bruksområder: Trelister og dører samt MDF og fiberplater innendørs. Kan også anvendes som grunning på tre/aluminiums-vinduer på deler som er beskyttet mot vær og vind.

Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

AQUAFILLER 6400-00 tørker raskt og er lett å slippe. AQUAFILLER 6400-00 gir en fyldig overflate som kan overflatebehandles med vannbasert maling.

AQUAFILLER 6400-00 kan brukes på tre/aluminiums-vinduer, men ikke direkte utendørs.

TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Interiør dører
Anbefalt substrat	MDF, Tre, myke tresorter
Bindemedel	Akryl
Tørrestoff	Ca. 54 ± 2 % etter volum Ca. 70 ± 2 % etter vekt
Egenvekt	Ca. 1100 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Teoretisk dekkevne	6,6 m ² /l (våtfilm 150 µm, tørrfilm 82 µm) 3,3 m ² /l (våtfilm 300 µm, tørrfilm 165 µm)
Farger	Hvit.
Glans (60°)	Matt
Tynner	Vann.
Oppbevaring	Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje. Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke fryse.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Overflaten må være ren og tørr. Treets fuktighet må være under 20 % av treets tørrvekt.
----------------------	--

Påføringsmetode	Sprøyting
Påføring	Omrøres grundig før bruk.
Påføringsforhold	Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon.
Tynning	Påføring med uførtynnet maling anbefales, men malingen kan fortynnes med vann hvis nødvendig (0-10%).
Tørketider	+23 °C / 50 % RH (glass 120 µm)
- støvtørr	10 min.
- klebefri	20 min.
- overmalingsbar	1 h
	Tørketiden er retningsgivende, da produktet er basert på anvendelse på underlag av tre.
Rengjøring	Vann.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.