

AQUAFILLER 6400-00

Grundfärg

Vattenburen, akrylbaserad grundfärg med hög torrhalt.

Användning: Trälister och -dörrar samt MDF- och fiberskivor inomhus. Kan också användas som grundfärg för trä-aluminiumfönstren i delarna som är skyddade av väderbelastning.

Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

AQUAFILLER 6400-00 torkar snabbt och är lätt att slipa. AQUAFILLER 6400-00 ger en fyllig yta som kan täckmålas med vattenburna färger.

AQUAFILLER 6400-00 kan användas för till exempel trä-aluminiumfönstren, men inte direkt utomhus.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Innerdörrar
Rekommenderade underlag	MDF, Mjuka träslag
Bindemedel	Akryl
Torrhalt	Ca. 54 ±2 volym-% Ca. 70 ±2 vikt-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 1100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk drygheit	6,6 m ² /l (våtfilm 150 µm, torrfilm 82 µm) 3,3 m ² /l (våtfilm 300 µm, torrfilm 165 µm)
Kulörer	Vit.
Glans (60°)	Matt
Förtunning	Vatten.
Lagring	Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%.
Appliceringsmetod	Sprutning
Applicering	Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Förtunning

Applicering med oförtunnad färg rekommenderas, men färgen kan vid behov förtunnas med vatten (0-10%).

Torktid

+23°C / 50 % RH (glas 120 µm)

- dammtorr

10 min

- klubbfri

20 min

- övermålningsbar

1 h

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

Rengöring

Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och

Se säkerhetsdatabladet.

försiktighetsåtgärder

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.