

AQUAFILLER 6500-01

Välilakka flowcoat-levitykseen / kastomaalaukseen

AQUAFILLER 6500-01 on vesiohenteinen teollinen välilakka uusille puupinnoille ulkokäyttöön, esim. ikkunanpuitteisiin ja oviin.

AQUAFILLER 6500-01 täyttää hyvin kovapuun huokokset.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulko-ovet, Ikkunat
Alustasuositus	Kovapuu, Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 33 paino-%
Viskositeetti	N. 14 s, DIN-kuppi 4 mm, +20 °C.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 28 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	10-13 m ² /l Saattaa vaihdella puun laadun ja levitysmenetelmän mukaan.
Värisävyt	Väritön.
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskoikoina.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.
Levitysmenetelmä	Kastaminen, Flow-coat (valelu)

Käsittelyolosuhteet	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %. Märkäkalvonpaksuus 75 - 100 µm. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi.
Ohentaminen	Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1-2 h
- hiottavissa ja uudelleen käsiteltävissä	2-3 h
	Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä	Välimaalatut tai -lakatut pinnat on käsiteltävä pintamaalilla tai -lakalla ennen niiden altistamista säärasitukselle.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestaukseen ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.