

AQUAFINE 8336-40

Wasserverdünnbarer 2K-Decklack für den Innenbereich

AQUAFINE 8336-40 ist ein wasserverdünnbarer 2K-Decklack, der eine anspruchsvolle Oberfläche erzeugt. Die Beschichtung ist resistent gegen Haushaltschemikalien und mechanische Beanspruchung. Die Beschichtung ist ringfest und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Metallabrieb auch ohne Ablackieren aus.













TECHNISCHE DATEN

Zertifikate, Zulassungen und Klassifikation	Schweizer Umweltetikette UE II, Klasse C, EN 71-3
Anwendungsbereich	Möbel, Küchen, Küchenmöbel, Innentüren
Bindemittel	Acrylat
Festkörpergehalt	Ca. 37 Gew%
Flüchtige organische Verbindung	Ca. 69 g/I (DIRECTIVE 2010/75/EU)
(VOC)	Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte
	Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem
	technischen Datenblatt behandelt werden.
Theoretischer Verbrauch	100 g/m²; 10 m²/kg
Farbtöne	Farblos. Wird in sämtlichen RAL und NCS-S Farbtönen hergestellt – oder nach
	Wunsch.
Abtönsystem	Largo
Glanzgrad (60°)	40
Härter	Komp. B: HYDROPUR 7515-99
Mischungsverhältnis (A:B)	10:1 Gewichtsteil / Gewichtsteile
Topfzeit, +23°C	2-3 h
Dichte	ca. 1,18 g/ml
Lagerung	Bei Temperaturen von +5°C - +30°C lagern. Muss in dicht schließender
	Verpackung aufbewahrt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und
	ölfrei sein. Anstrich-Entfernung: Abschleifen, Abbeizen



Auftragsverfahren

Auftragen

Konventionelles Spritzen, Airless Spritzen, Luftunterstütztes Airless-Spritzen Bemerkung:

Bei weiss- oder pastellfarbigen Lackierung von stark beanspruchten Flächen empfehlen wir zur Verbesserung der Ringfestigkeit (Metallabrieb) die Überlackierung mit 2K-Klarlacken.

Produkt vor jedem Gebrauch mehrere Minuten gut, ggf. maschinell, aufrühren oder schütteln

		AUFBAUB	ERATUNG			
Spanplatten und I	MDF/HDF			-		
		Produkt		Auftrag	smenge	
Vorschliff		Mit Korn 180-240	 I	, lara agamenge		
Grundierung	HYDI	HYDROFILL PREMIUM 6338			-200 g/m²	
Zwischenschliff	Mit Korn 280-400					
Überlackierung	AQUAFINE 8336			80-120 g/m²		
Überlackierung (optional)	AQUAFINE 8336			80-100 g/m²		
Mit Grundierfolie	beschichtete Platt	en				
		Produkt		Auftragsmenge		
Vorschliff		Mit Korn 180-240				
Grundierung		AQUAFINE 8336		80-120 g/m²		
Überlackierung (optional)	AQUAFINE 8336		80-120 g/m²			
Kunststoffe und F	PVC					
		Produkt		Auftragsmenge		
Vorbehandlung	REINIGUNGSMITTEL 1530-98					
Überlackierung	AQUAFINE 8336		80-100 g/m²			
Glas						
	Produkt			Auftragsmenge		
Vorbehandlung	ISOPROPYLALKOHOL 0019-98					
	AQUA	AQUAFINE 8336 mit 1% GLAS				
Überlackierung		1296-97 bezogen auf den		80-100 g/m²		
Stammlack (Kompoi			ite A)			
Holzuntergrund ro	oh					
	Produkt		Auftragsmenge			
Vorschliff	Mit Korn 150-180					
Beizen		evtl. beizen			45-50 g/m²	
Grundierung		AQUAFINE 8336			80-120 g/m²	
Zwischenschliff 		Mit Korn 240-320				
Uberlackierung		AQUAFINE 8336			80-120 g/m²	
F	ür weitere Aufbau			Anwendungstechnil	₹.	
		APPLIF	(ATION			
	Viskosität DIN 4 mm	Verdünnung	Düse in mm	Druck in bar	Spritzgänge	
Fliessbecher	50-60"	0-5% Wasser	1.6-2.0	1.0-2.0	1-2	
Airless / Airmix	50-60"	0-5% Wasser	0.28-0.33	Airless 130-180 Airmix 100-130	1-2	

Arbeitsbedingungen

Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 15-25°C. Nicht unter +10°C verarbeiten.







Trocknungszeit	+23°C / 65% RH
- staubtrocken	nach 60 Minuten
- grifffest	nach 3-4 Stunden
- überlackierbar	nach 12 Stunden
- schleiftrocken	nach 12 Stunden
- durchgetrocknet	nach 16 Stunden
Dalalauna	Marchan Cia dan Carittan fartan and dan Annan dan a

Reinigung Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung.

SCHUTZMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Erste Hilfe	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich
	vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.
	CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und
	einrichungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 Fl-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung besitznt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.