

# AQUAPRIMER 2900-43

## Couche d'apprêt pour application par ruissellement / trempage

AQUAPRIMER 2900-43 est une couche d'apprêt industrielle à base d'eau pour le bois neuf, conçu pour une utilisation en plein air, par exemple sur les fenêtres et les portes.

AQUAPRIMER 2900-43 apporte de bonnes propriétés d'écoulement sur les espèces de bois problématiques telles que le chêne, l'iroko et le framiré.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Domaines d'application</b>	Portes, Fenêtres
<b>Support recommandé</b>	Bois dur
<b>Matières solides</b>	Env. 9% du poids
<b>Viscosité</b>	Env. 50 s dans DIN-cup 2 mm à 20 °C.
<b>Composé organique volatil (COV)</b>	Env. 26 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
<b>Rendement superficiel théorique</b>	12-16 m <sup>2</sup> /l Peut varier en fonction de la qualité du bois et de la méthode d'application.
<b>Gamme de couleurs</b>	Translucide
<b>Système de teintage</b>	Teknosshade
<b>Stockage</b>	La température de stockage se situe +5 - +30 °C. Durée de conservation dans des récipients non ouverts : Voir la « Date limite de conservation » sur l'étiquette. Garder les pots hermétiquement fermés après utilisation.
<b>Conditionnement</b>	Disponible dans une gamme de tailles d'emballage standard.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

<b>Préparation de la surface</b>	Le bois doit être exempt de poussière de bois et de contamination. La teneur en humidité du bois devrait atteindre environ 13% et ne devrait pas dépasser 15%. Un prétraitement est requis pour les supports en bois ne répondant pas à la classe de durabilité 3, EN 350:2016. Teknos dispose d'une gamme de produits de conservation répondant aux exigences de la norme EN 599-1. Veuillez contacter Teknos pour de plus amples informations.
<b>Méthode d'application</b>	Trempage, Flow-coat

<b>Conditions d'application</b>	Bien mélanger le produit avant utilisation. Température optimale pour les produits et l'environnement : +18 °C - +22 °C. Humidité relative de l'air optimale : env. 50%. En raison de l'évaporation, la teneur en extrait sec du liquide doit être régulièrement ajustée avec de l'eau. Gamme de film humide 40-60 µm.
<b>Éclaircissement</b>	Le produit est livré prêt à l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	+23 °C / 50% RH
<b>- prêt à l'emploi</b>	1-2 heures
<b>- apte au ponçage et au revêtement</b>	1-2 heures Le temps de séchage peut être réduit en utilisant des systèmes de séchage spéciaux permettant un séchage forcé. Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent varier selon la qualité du bois, les températures, l'humidité, la ventilation et la couche de film.
<b>Système de revêtement</b>	Les pièces sensibles doivent toujours être protégées par une couche de finition avant d'être exposées aux intempéries.
<b>Nettoyage</b>	Eau.

## SANTE ET SECURITE

**Mesures de sécurité et de précaution** Voir la Fiche de Données de Sécurité.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.