

AQUAPRIMER 2907-63

Захисний засіб від синяви для нанесення розпилювачем

AQUAPRIMER 2907-63 - це водний непрозорий захисний засіб для деревини, призначений для поверхневого нанесення в промислових умовах.



Продукт захищає поверхню деревини та оброблену ділянку від грибків, що знебарвлюють деревину, і відповідає вимогам EN 599-1 щодо синяви, а також класам використання 2 і 3.1 при нанесенні на деревину, яка має мінімальну «помірну або слабку стійкість до грибків» згідно з EN 350:2016: Клас довговічності DC3-4.

AQUAPRIMER 2907-63 мінімізує пожовтіння на сучках / серцевині.

Сертифікати EN927-2, де AQUAPRIMER 2907-63 є частиною систем покриттів – див. www.teknos.com



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Біоцидна Директива 98/83 / ЄС, EN 152
Об'єкти для нанесення	Зовнішні двері, Вікна
Рекомендована поверхня	Деревина м'яких порід
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 18 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Теоретичні витрати	6-8 м²/л
Кольори	Білий і сірий.
Розчинник	Продукт поставляється готовим до використання.
Зберігання	Продукт необхідно зберігати при температурі +5 °C - +25 °C. Термін придатності в закритій тарі: Див. термін придатності, вказаний на етикетці. Після використання тримайте ємності щільно закритими. Зберігати окремо від харчових продуктів. Не слід піддавати впливу прямих сонячних променів.

Пакування Доступні в різних стандартних розмірах упаковки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Деревина повинна бути очищена від деревного пилу та забруднень. Вологість деревини повинна становити приблизно 13 % і не повинна перевищувати 15 %.		
Метод нанесення	Безповітряне розпилення, Комбіноване безповітряне розпилення		
Нанесення	Сопло	Тиск	Повітряна підтримка
	Безповітряне пласке 0,28 мм	100-110 бар	
	Комбіноване пласке 0,28 мм	80-100 бар	1,0-1,5 бар
Умови нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням. Оптимальна температура для продуктів і навколишнього середовища: +18 °C - +22 °C. Оптимальна відносна вологість повітря: Прибл. 50 % Товщина вологої плівки: 125-170 мкм.		
Час висихання - суха до обробки - придатна для шліфування та нанесення наступного шару	+20 °C / 50 % RH 2-3 г 3-4 г Час сушіння можна скоротити, використовуючи спеціальні сушильні системи для примусового висихання. Час сушіння є приблизним і може змінюватися залежно від якості деревини, температури, вологості та вентиляції.		
Система покриття	На оброблену деревину необхідно нанести поверхневе покриття.		
Очищувач	Вода.		

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи Див. «Паспорт безпеки».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інструкція з обслуговування	Обробку поверхні необхідно регулярно підтримувати.
Поводження з відходами	Порожню тару та залишки продукту слід утилізувати відповідно до місцевих правил утилізації відходів.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.