

AQUAPRIMER 3140-00

Kruntvärv

Vesialuseline alküüd-akrüülipõhine universaalne krunt puitpindadele. Puitakendele, välisustele, aiamööblile jt puittoodetele. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.



AQUAPRIMER 3140-00 on hea kattevõimega, hästi puitu imenduv ning nakkub hästi värvitava pinnaga. AQUAPRIMER 3140-00 kuivab kiiresti ja on suurepärase lihvimis- ja virnastamisomadustega. Toode on välja töötatud objektidele, kus nõutakse vähesel määral veemavust. Toode sobib pihustamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, aiamööbel, aknad		
Pinnasoovitus	höövelpuit		
Sideaine	Akrüül		
Kuivainesisaldus	ca 33 mahu-%		
Tahke aine osakaal	ca 580 g/l		
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 24 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.		
Teoreetiline kulu	Kuivkiht (µm)	Märgkiht (µm)	Theoretical spreading rate (m²/l)
	40	120	8,0
Kattevõime	Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, ülepihustusest jne.		
Värvitoonid	Valge.		
Läikeaste (60°)	Poolmatt		
Lahusti	Vesi.		
Säilitamine	Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25 °C Säilivusaeg on etiketil.		

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestvusklassile 3, EN 350:2016. Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks.
-------------------------	---

Pealekandmismeetod	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, elektrostaatiline pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt.
Värvimistingimused	Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on +23 - +38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.
Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH (kuivkiht 40 µm)
- tolmu kuiv	30 min
- puute kuiv	60 min
- kuiv lihvimiseks / korduvaks pealekandmiseks	30 - 60 min
	Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest. Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.
Töövahendite pesu	Vesi.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.