

AQUATOP 2600-03

Izsmidzināms apdares pārklājums

AQUATOP 2600-03 ir ātri žūstošs, ūdens bāzes virsējais pārklājums, kura pamatā ir akrila saistvielu sistēma. Produkts ir paredzēts rūpnieciskai lietošanai, kur nepieciešama augstas kvalitātes, ilgstoša ārēja veiktspēja. AQUATOP 2600-03 ir piemērots koka logu rāmju, ārdurvju un līdzīgu koka būvelementu, kas pakļauti āra laikapstākļiem, pārklāšanai. Balts alumīnijs.

Pirms lietošanas jākonsultējas ar ražotāju vai tehnisko dienestu, lai apstiprinātu produkta piemērotību konkrētajai pamatnei, pārklājuma sistēmai un ekspluatācijas apstākļiem.



TEHNISKIE DATI

Sertifikāti, apliecinājumi un klasifikācija	EN 71-3
Tipisks lietojums	Durvis, ārvišma, Logi
Ieteicamais substrāts	Skujkoku koksne
Cietās vielas saturs	Aptuveni 33 % pēc tilpuma Aptuveni 37 % pēc svara
Gaistošais organiskais savienojums (GOS)	Aptuveni 31 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	aptuveni 6 m ² /l (slapja kārtā 150 μm)
Krāsu diapazons	Balts alumīnijs.
Spīdums (60°)	Pusmatēta
Uzglabāšana	Līdzeklis jāuzglabā temperatūrā, kas ir +5 °C - +30 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.
Iepakojums	18 l.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %.

Nepieciešama iepriekšēja apstrāde koksnes pamatnēm, kas neatbilst 3. izturības klasei, EN 350: 2016.

Teknos ir aizsargājošo līdzekļu klāsts kas atbilst NE 599-1 prasībām. Sīkākai informācijai lūdzu sazināties ar Teknos.

Uzklāšanas veids

Bezgaisa smidzināšana, Ar gaisa maisījumu, Elektrostatiska izsmidzināšana

Uzklāšana

Sprausla	Spiediens	Gaisa atbalsts
Bez gaisa plakani 0,28 mm	100-110 bar	
Ar gaisa pārklājumu plakani 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Lietojuma nosacījumi

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa.

Uzklāt temperatūrā +15 - +40 °C, gaisa relatīvais mitrums (RH) zem 80%.

Slapjās kārtas biezums 150-300 µm.

Atšķaidīšana

Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.

Žūšanas ilgums

+23 °C / 50 % RH

- skārienam sausa

aptuveni 40 min

- piemērots slīpēšanai un pārkrāsošanai

1 h

Žūšanas laiks ir aptuvenš un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma, ventilācijas un plēves kārtiņas. Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai forsetu žūšanu. Izmantojot paātrināto žāvēšanu, pieprasiet ražotāja norādījumus.

Krāsu sistēma

AQUATOP 2600-03 ir daļa no skrāsošanas sistēmas, kur sausās kārtas biezumam jābūt > 100 µm.

Pārklājumu klāj uz gruntētām detaļām vai, iespējams, detaļām ar starppārklājumu.

Tīrīšana

Ūdens.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi

Skatīt drošības datu lapu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atkritumu apsaimniekošana

Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem drošības noteikumiem.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupai vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.