

AQUATOR 2600-03

Поверхностная краска

AQUATOR 2600-03 является водоразбавляемой поверхностной краской на акриловой основе. Краска быстро высыхает и является атмосферостойчивой.

Применение: Применяется для окраски деревянных окон и наружных дверей.

До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Входные двери, Окна
Рекомендуемые поверхности	Заболонь
Связующее	Акриловая
Содержание нелетучих веществ	33 ±2 объемных %
Общая масса нелетучих веществ	Прим. 400 г/л
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 31 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Теоретический расход	прим. 6 м ² /л (мокрая пленка 150 мкм)
Цвета	TM-5626/04 white aluminum
Колеровочная система	Teknocolor
Глянец (60°)	Полуматовая
Разбавитель	Вода.
Плотность	1,06 ±0,03 г/мл
Хранение	Защищать от мороза. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10 °C - +25 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %. Эпоксидная шпатлевка ТЕКНОРОХ-KITTI 100 рекомендуется в качестве грунтовочной шпатлевки и для промежуточной шпатлевки после грунтовки рекомендуется подходящая мелко-структурная шпатлевка.
Грунтование	Предварительная подготовка требуется для подложек из древесины, не соответствующих Классу стойкости 3 стандарта EN 350:2016. Номенклатура продукции компании Teknos включает в себя антисептики, соответствующие требованиям стандарта EN 599-1. За дополнительной информацией обратитесь в компанию Teknos. Укрывистые цвета: В качестве грунтовочной краски можно применять AQUA PRIMER 3130-00 или AQUA PRIMER 2900-03.
Способ нанесения	Пневмораспылитель (Воздушное распыление), Распыление в электростатическом поле
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +15 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Наилучший результат будет достигнут, когда температура воздуха +23 - +38 °C, относительная влажность воздуха 50 - 70 % и вентиляция хорошая.
Время высыхания	+23 °C / 50% RH (стекло 120 мкм)
- от пыли	30 мин
- на отлип	40 мин
- нанесение следующего слоя	1 ч
	Время высыхания дано приблизительно, так как материал предназначен для деревянной подложки.
Очистка	Вода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности. Открывайте крышку контейнера тщательно и контролируемо и дайте давлению медленно сброситься.
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.