

AQUATOP 2600-03

Täckfärg

AQUATOP 2600-03 är en vattenburen akrylbaserad täckfärg som är snabbtorkande och väderbeständig.

Användning: Träfönster och ytterdörrar.



Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Ytterdörrar, Fönster
Rekommenderade underlag	Mjuka träslag
Bindemedel	Akryl
Torrhalt	33 ±2 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 31 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk drygheit	ca. 6 m ² /l (våtfilm 150 µm)
Kulörer	TM-5626/04 white aluminum
Nyanseringssystem	Teknocolor
Glans (60°)	Halvmatt
Förtunning	Vatten.
Densitet	1,06 ±0,03 g/ml
Lagring	Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. För grundkittning rekommenderas TEKNOPOX-KITTI 100 epoxikitt och för kittning mellan skikten rekommenderas lämpligt finspackel.
---------------------	--

Grundmålning

Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016.

Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Täckande kulörer: Som grundfärg kan användas AQUA PRIMER 3130-00 eller AQUA PRIMER 2900-03.

Appliceringsmetod

Konventionell sprutning, Elektrostatisk sprutning

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Torktid

+23°C / 50 % RH (glas 120 µm)

- dammtorr

30 min

- klibbfri

40 min

- övermålningsbar

1 h

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

Rengöring

Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och

försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Öppna förpackningens lock försiktigt och låt trycket släppas ut långsamt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.