

AQUATOP 2600-60

Pihustatav pinnavärv

AQUATOP 2600-60 on vesialuseline värvitu tööstuslik pinnakate puidule vlistöödeks, nt akendele ja ustele. Toonitav poolläbipaistvatesse toonidesse.



AQUATOP 2600-60 sisaldab pinnakatte vastupidavuse maksimeerimiseks erilisi UV-filtreid. Sõltuvalt puiduliigist võib pind aja jooksul muutuda kas heledamaks või tumedamaks. Okaspuud võib kollastuda/muutuda tumedamaks. Atsetüülitud put, Sapele ja sarnased liigid võivad pleekida/muutuda heledamaks.

Enne kasutamist tuleks konsulteerida tootja või tehnilise teenindusega, et kinnitada toote sobivust antud aluspinnale, pinnakattesüsteemile ja ümbritsevatele tingimustele.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	EPD, M1 klassifikatsioon
Tavaline kasutusvaldkond	rõdud, puitfassaad, konservandid, välisuksed, aknad, aknaluugid
Pinnasoovitus	puit, lehtpuit, modifitseeritud puit, okaspuud
Kuivainesisaldus	ca 32 mahu-% ca 35 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	15 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	3-4 m ² /l
Värvitoonid	Baas T (läbikumavad toonid).
Toonimissüsteem	Teknocolour
Läikeaste (60°)	Matt
Säilitamine	Toodet tuleb säilitada temperatuuril +5 °C - +30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne“ kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.
Pakendid	20 l ja 120 l.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestvusklassile 3, EN 350:2016.

Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks.

Detailid tuleb katta flow coat vahekihiga pinna täieliku suletuse kindlustamiseks enne pinnavärvimist.

Pealekandmismeetod

õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, elektrostaatiline pihustamine

Pealekandmine

Pihusti	Rõhk	Pneumoseade
Airless-pihustamine (lame) 0,28 mm	100-110 bar	
Õhulisandiga kõrgsurvepihustamine (lame) 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Värvimistingimused

Segada hoolikalt.

Pealekandmistemperatuur 15°C kuni 40°C, suhteline õhuniiskus alla 80% RH.

Khipaksus – lehtpuit: 2 x 150 mrg µm

Märgkiht – okaspuit: 1 x 300 µm

Lahustamine

Toode tarnitakse kasutusvalmina.

Kuivamisajad

+23 °C / 50% RH

- käsitlemiskuiv

2 - 3 h

- kuiv lihvimiseks / korduvaks

3 - 4 h

pealekandmiseks

Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskihti. Kuivamisega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.

Kattesüsteem

AQUATOP 2600-60 on osa pinnakattesüsteemist, milles kuivkihi paksus on 100 µm.

Kantakse detailidele, mis on töödeldud hea täitevõimega vahekihiga kastmis-või flow coat protsessides.

Töövahendite pesu

Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

LISATEAVE

Jäätmekäitlus

Toode ja pakend tuleb hävitada ohutult ning kohalike ametite kõikide nõuete kohaselt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.