

AQUATOP 2600-69

Finitura per applicazione a spruzzo

AQUATOP 2600-69 è un prodotto per la mano di finitura a base di acqua, incolore, per il trattamento industriale del legno destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre), che può anche essere colorato con colori trasparenti.



AQUATOP 2600-69 contiene sostanze che assorbono i raggi UV per massimizzare la durevolezza dei rivestimenti. A seconda delle essenze l'aspetto può assumere un colore più chiaro o più scuro nel corso del tempo. Il pino e l'abete possono ingiallire o scurire. Legno Acetilato, il sapele e simili possono subire una decolorazione/schiarimento.



DATI TECNICI

Impieghi tipici	Rivestimenti esterni, Verande, Porte, Finestre, Persiane, Balcone elementi
Substrato raccomandato	Legno duro, Legno modificato, Legno tenero
Residuo secco	Ca. 37 % di volume Ca. 41 % di peso
Composto organico volatile (COV)	Ca. 26 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.
Quantità di applicazione teorica	3-4 m ² /l
Colori	Base T (colori trasparenti).
Sistema di colorazione	Teknocolor; Teknomix
Grado di lucentezza (60°)	Semi-opaco
Conservabilità	La temperatura di conservazione è +5 °C - +30 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.
Confezione	Disponibile in una gamma di confezioni standard.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della superficie	Il legno deve essere privo di polvere e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %. I substrati di legno che non soddisfano la classe di durevolezza 3, EN 350:2016, richiedono un pretrattamento. Teknos offre una gamma di prodotti conservanti conformi ai requisiti della norma EN 599-1, si prega di contattare Teknos per ulteriori informazioni. Le parti devono essere trattate con un trattamento di flow coating intermedio
--------------------------------------	--

per assicurare che la superficie sia completamente chiusa prima dell'applicazione della finitura.

Metodo di applicazione

Spruzzatura Airless, Airless con aria assistita, Spruzzatura elettrostatica

Applicazione

Ugello	Pressione	Supporto aria
Airless piatto 0,28 mm	100-110 bar	
Airless con aria assistita piatto 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Condizioni di applicazione

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Temperatura ambiente e temperatura prodotto ottimali: +18 °C - +22 °C.

Umidità relativa ottimale: ca. 50 %.

Spessore della pellicola – legno duro: 2 x 150 µm bagnato

Spessore della pellicola – legno tenero: 1 x 300 µm bagnato

Diluizione

Il prodotto è consegnato pronto all'uso.

Essiccazione

+ 23 °C / 50 % UR

- essiccazione maneggiabile

2-3 ore

- adatto per la carteggiatura e la finitura

3-4 ore

I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore della pellicola. I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata).

Sistema di rivestimento

Lo spessore della pellicola dipende dal sistema di rivestimento. Consultare il sito Web Teknos, "Industriale" per maggiori informazioni.

Applicato sulle parti verniciate con trattamento intermedio dalle buone proprietà di riempimento con procedura ad immersione o flow coat.

Pulizia

Acqua.

SALUTE E SICUREZZA

Misure di sicurezza e precauzione

Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com. Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.