

AQUATOP 2600-92

Završni premaz za nanošenje prskanjem

AQUATOP 2600-92 je voodootporni, industrijski završni premaz za drvo namijenjen za vanjsku upotrebu, poput zaštite prozora i vrata.

Prije upotrebe, treba se konzultirati s proizvođačem ili odjelom tehničke službe kako bi se potvrdila prikladnost proizvoda za određenu podlogu, sustav premaza i uvjete izloženosti.



TEHNIČKE INFORMACIJE

Certifikati i odobrenja	EN 927-2, EPD, M1 classification
Područja primjene	Ploče za oblaganje, Zimski vrtovi, Vanjska vrata, Prozori, Prozorski kapci
Preporučene površine	Tvrdo drvo, Modificirano drvo, Meko drvo
Suha tvar	Oko. 33% volumno Oko. 35% težinski
Hlapljivi organski spojevi (HOS)	Oko. 23 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Istaknuta vrijednost HOS je prosječna vrijednost za tvorničke proizvode, te će stoga biti podložna varijacijama između pojedinačnih proizvoda obuhvaćenih ovim tehničkim podacima.
Teoretska potrošnja	3-7 m ² /l
Nijanse	Baza T (prozirne boje).
Sustav nijansiranja	Teknolor;Teknomix;Teknoshade
Sjaj (60°)	Polu-mat
Skladištenje	Proizvod se mora čuvati na temperaturama od +5°C do +30°C. Rok valjanosti u neotvorenim spremnicima: Vidi "Uporabno do datuma" na naljepnici. Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima.
Pakiranje	3 l, 20 l, 120 l

UPUTE ZA PRIMJENU

Priprema površine	Drvo mora biti čisto te na njemu ne smije biti prašine i onečišćenja. Postotak vlage u drvu trebao bi biti približno 13% i ne bi smio biti veći od 15%. Priprema je potrebna za drvene podloge koje ne zadovoljavaju zahtjeve trajnosti klase 3 prema EN 350:2016. Teknos nudi raspon zaštitnih proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve norme EN 599-1; molimo kontaktirajte Teknos za daljnje smjernice.
Metoda nanošenja	Bezračnim prskanjem, Bezračni sa dodatkom zraka, Elektrostatičkim prskanjem

Aplikacija	Dizna	Tlak	Potporna zraka
	Bezzračni (ravni) 0,28 mm	100-110 bar	
	Bezzračni potpomognut zrakom (ravni) 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Uvjeti za nanošenje

Prije upotrebe temeljito promiješati.
Optimalna temperatura za proizvode i okolinu iznosi: +15 °C - +30 °C.
Optimalna relativna vlažnost zraka je 50 - 70%.
Raspon vlažnog sloja 150 - 300 µm.

Razrjeđivanje

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.

Vrijeme sušenja

+23 °C / 50% RH

- suh za rukovanje

2 - 3 h

- pogodno za brušenje i sljedeći premaz

3 - 4 h

Vremena sušenja su približna i mogu varirati ovisno o kvaliteti drva, temperaturi, vlažnosti, ventilaciji i debljini sloja. Vrijeme sušenja može se smanjiti korištenjem posebnih sustava za brzo sušenje. Prilikom korištenja ubrzanog sušenja zatražite upute od proizvođača.

Sutav premaza

AQUATOP 2600-92 je dio sustava premaza gdje debljina suhog filma treba biti > 100 µm.

Ako su dijelovi izloženi vremenskim utjecajima, nikada nemojte koristiti bezbojni premaz kao završnu obradu.

Čišćenje

Voda.

SIGURNOSNE UPUTE

Sigurnosne mjere

Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.

DODATNE INFORMACIJE

Zbrinjavanje otpada

Materijal i svu pripadajuću ambalažu treba odložiti na siguran način, u skladu sa svim lokalnim propisima.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Gore navedene informacije su normative i temelje se na laboratorijskim testovima i praktičnim iskustvima. Te su informacije neobvezujuće i ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobivene u radnim uvjetima koji su izvan naše kontrole; posljedično, kupac ili korisnik nisu oslobođeni obveze testiranja prikladnosti naših proizvoda za konkretna sredstva i metode primjene pod stvarnim uvjetima primjene. Naša odgovornost pokriva samo štetu nastalu kao izravnu posljedicu oštećenja na proizvodima tvrtke Teknos. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu. To podrazumijeva da korisnik posjeduje dovoljno znanja za pravilno korištenje proizvoda s obzirom na tehničke aspekte i aspekte sigurnosti na radu. Aktualne verzije Teknosovih tehničko-sigurnosnih listova dostupne su na našoj početnoj stranici www.teknos.com. Svi zaštitni znakovi proizvoda prikazani na ovom dokumentu isključivo su vlasništvo Grupe Teknos ili s njom povezanih društava.